



Abt. Brandschutz - Brandverhalten von Baustoffen / *Reaction to Fire*

Kenn-Nr. / Ident-No. 0672

## **KLASSIFIZIERUNGSBERICHT CLASSIFICATION REPORT**

905 0750 000-80

**Auftraggeber:** Orafol Europe GmbH  
**Sponsor (owner):** Orafolstrasse 1  
16515 Oranienburg

**Betreff:** **Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1**  
**Ref.:** ***Fire classification acc. to EN 13501-1***

**Prüfmaterial:** Selbstklebende Digitaldruckfolie „ORAJET® 3554“, mit einem Schutzlaminat „ORAGUARD® 215“

**Test material:** *Self-adhesive digital printing film “ORAJET® 3554”, with a protective laminate “ORAGUARD® 215”*

**Berichtsdatum:** 07. November 2025  
**Date of issuing:** 07. November 2025

**Hinweis:** Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/ englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.

**Warning:** *The classification report is issued bilingual (German and English). In cases of doubt, the German wording is valid.*

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 7 Textseiten und 3 Beilagen. Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Klassifizierungsberichts, sowohl in vollem als auch in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universität Stuttgart zulässig. Der Klassifizierungsbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart  
Pfaffenwaldring 32  
70569 Stuttgart (Vaihingen)  
USt.-ID-Nr. DE 147794196

Telefon:(0711) 685 - 0  
Telefax:(0711) 685 - 62635  
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

BW-Bank Stuttgart / LBBW  
Konto-Nr. 7 871 521 687 BLZ 600 501 01  
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87  
BIC/SWIFT-Code: SOLADESTXXX

Am 25. Juni 2025 hatten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungsberichts beauftragt. Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt selbstklebenden Digitaldruckfolie „ORAJET® 3554“, mit einem Schutzlaminat „ORAGUARD® 215“, nach DIN EN 13501-1: 2019 beauftragt.

*On 25. June 2025, you commissioned us to conduct the fire testing of the self-adhesive digital printing film "ORAJET® 3554", with a protective laminate "ORAGUARD® 215", in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.*

1. Details zum klassifizierten Bauprodukt  
Details of classified product

1.1 Allgemeines  
General

Das Bauprodukt erfüllt angabegemäß keine europäische Produktspezifizierung:

--  
*This product complies with none European product specification as given by sponsor:*  
--

1.2 Beschreibung des Bauprodukts <sup>1)</sup>  
Product description <sup>1)</sup>

Das Bauprodukt wird im Folgenden und in den in Abschnitt 2 aufgeführten Prüfberichten (vgl. Beilage 1), die der Klassifizierung zu Grunde liegen, vollständig beschrieben.

*The product is described below and in the test reports (see Beilage 1) provided in support of classification listed in clause 2.*

Das Bauprodukt selbstklebende Folie ist eine Digitaldruckfolie „ORAJET® 3554“, rückseitig mit einem Kleber beschichtet und sichtseitig mit einem Schutzlaminat „ORAGUARD® 215“ laminiert. Die Digitaldruckfolie besteht aus Polymer-PVC mit einem Flächengewicht von etwa 95 g/m<sup>2</sup>. Der Kleber besteht aus grauem, permanenten Solvent Polyacrylat mit einer Auftragsmenge von etwa 25 g/m<sup>2</sup>.

Das Schutzlaminat besteht aus Polymer-PVC mit einem Flächengewicht von etwa 100 g/m<sup>2</sup>.

*The building product self-adhesive film is an "ORAJET® 3554" digital printing film, backed with an adhesive and laminated on the visible side with an "ORAGUARD® 215" protective laminate. The digital printing film is made of polymer PVC with a mass per unit area of approx. 95 g/m<sup>2</sup>. The adhesive is made of grey, permanent solvent polyacrylate with an application weight of approx. 25 g/m<sup>2</sup>.*

*The protective laminate is made of polymer PVC with a mass per unit area of approx. 100 g/m<sup>2</sup>.*

---

<sup>1)</sup> Herstellerangaben / as given by sponsor

2. Prüfberichte und Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung

*Test reports/extended application reports & test results in support of this classification*

2.1 Prüfberichte und Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

*Test reports/extended application reports*

Name der Prüfstelle/ <i>Name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>Sponsor</i>	Nr. des Prüfberichtes/ <i>Test reports No</i> Datum. / <i>dated</i>	Prüfverfahren / Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich/ <i>Test method/ extended application method</i>
MPA Otto-Graf-Institut, Stuttgart 0672	Orafol Europe GmbH in 16515 Oranienburg	905 0750 000-60 vom / <i>dated</i> 07. November 2025	DIN EN ISO 11 925-2: 2020
MPA Otto-Graf-Institut, Stuttgart 0672	Orafol Europe GmbH in 16515 Oranienburg	905 0750 000-50 vom / <i>dated</i> 07. November 2025	DIN EN 13 823: 2023

2.2 Prüfergebnisse  
Test results

Prüfverfahren <i>Test method</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Anzahl an Prüfungen <i>Number of tests</i>	Prüfergebnisse <i>Results</i>	
			stetige Parameter <i>continuous parameters</i> Mittelwert(m) <i>mean(m)</i>	diskrete Parameter: überein- stimmend* <i>Compliance*</i> with <i>parameters</i>
DIN EN ISO 1182	$\Delta T$ (°C) $t_f$ (s) $\Delta m$ (%)	-	-	-
DIN EN ISO 1716	PCS (MJ/kg) PCS (MJ/m <sup>2</sup> )	-	-	-
DIN EN 13823	FIGRA <sub>0,2 MJ</sub> (W/s) FIGRA <sub>0,4 MJ</sub> (W/s) LFS < Kante/edge THR <sub>600s</sub> (MJ) SMOGR (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> ) brennendes Abtropfen/ Abfallen <i>flaming droplets/ particles</i>	3	130 124 -- 2,1 4 44 -- --	-- -- j*) -- -- -- n*)
DIN EN ISO 11925-2 Flächen-/Kanten-beflammung <i>Surface/edge flame attack</i> 15s Beflammung/ <i>exposure</i> 30s Beflammung/ <i>exposure</i> brennendes Abtropfen/Abfallen <i>Flaming droplets/particles</i>	Fs ≤ 150mm Fs ≤ 150mm Entzündung des Filterpapiers <i>Ignition of filter paper</i>	6 / 6		j* j*

\*) j: ja/yes n: nein/no

3 Klassifizierung und Anwendungsbereich  
Classification and field of application

Die Klassifizierung erfolgte gemäß der delegierten Rechtsverordnung (EU) 2016/364 nach DIN EN 13501-1: 2019, Abschnitt 11.5.

*This classification has been carried out according to Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/364 in accordance with EN 13501-1: 2018, clause 11.5.*

3.1 Klassifizierung<sup>1)</sup>  
Classification<sup>1)</sup>

Das Produkt selbstklebende Digitaldruckfolie „ORAJET® 3554“, mit einem Schutzlaminat „ORAGUARD® 215“ wird nach ihrem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

*The product self-adhesive digital printing film “ORAJET® 3554”, with a protective laminate “ORAGUARD® 215” is classified according to its fire behavior as follows:*

**C**

Die zusätzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:

*The additional classification in relation to smoke production is:*

**s1**

Die zusätzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen ist:

*The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:*

**d0**

Das Bauprodukt selbstklebende Digitaldruckfolie „ORAJET® 3554“, mit einem Schutzlaminat „ORAGUARD® 215“ wird damit in die folgende Brandverhaltenklasse eingestuft:

*The building product self-adhesive digital printing film “ORAJET® 3554”, with a protective laminate “ORAGUARD® 215”, is classified in the following fire performance class:*

**Klassifizierung des Brandverhaltens :**

**Reaction to fire classification :**

**C-s1, d0**

<sup>1)</sup> Die Einstufung in die Klassifizierung des Brandverhaltens erfolgt gemäß Beilage 2 anhand von nominellen Messwerten. Eventuelle Messunsicherheiten werden bei der Einstufung der Klassifizierung des Brandverhaltens nicht berücksichtigt.  
*classification of the reaction to fire is carried out in accordance with Beilage 3 on the basis of nominal measured values. Possible measurement uncertainties are not taken into account when determining the reaction to fire classification.*

3.2. Anwendungsbereich  
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 gilt nur für das im Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt  
*Classification in clause 3.1 is valid solely for the material as described in clause 1*

- für Anwendungen geklebt auf Untergründen der Brandverhaltensklassen A1 und A2-s1, d0 mit einer Rohdichte  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$  und einer Dicke  $\geq 12 \text{ mm}$   
*for application mechanically fixed on end-use substrates of classes A1 or A2-s1, d0 with a density  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$  and a thickness  $\geq 12 \text{ mm}$  as well as steel substrates*
- nur für flächige Anwendung und mit Vertikalfuge  
*only for surface-application and with vertical joints*

für / for

- einer Digitaldruckfolie aus Polymer-PVC mit einem Flächengewicht von etwa  $95 \text{ g/m}^2$   
einem Kleber aus grauem, permanenten Solvent Polyacrylat mit einer Auftragsmenge von etwa  $25 \text{ g/m}^2$   
einem Schutzlaminat aus Polymer-PVC mit einem Flächengewicht von etwa  $100 \text{ g/m}^2$   
*a digital film made of polymer PVC with a mass per unit area of approx.  $95 \text{ g/m}^2$   
an adhesive is made of grey, permanent solvent polyacrylate with an application weight of approx.  $25 \text{ g/m}^2$   
a protective laminate is made of polymer PVC with a mass per unit area of approx.  $100 \text{ g/m}^2$*
- in der Farbe Weiß  
*in the colour white*

4. Einschränkungen und Hinweise  
Limitations and warnings

- 4.1 In Verbindung mit anderen Baustoffen insbesondere Dämmstoffen/anderen Untergründen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken-, Flächengewichts-, Auftragsmengen- oder Rohdichtebereichen als in Abschnitt 1 und 3.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 3.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen/anderen Untergründen, Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken-, Flächengewichts-, Auftragsmengen- oder Rohdichtebereichen etc. ist gesondert nachzuweisen.

*Used in connection with other materials, especially other substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness-, weight per unit area-, application rate- or density-ranges than given in clause 1 and 3.2, its fire performance is likely to be influenced this negatively, that the given classification in clause 3.1 is no longer valid. Fire performance in connection with other materials, other substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness-, weight per unit area-, application rate- or density-ranges, is to be tested and classified separately.*

- 4.2 Wird das Bauprodukt mit brennbaren Schichten versehen, ist das Brandverhalten dieses Verbundes gesondert nachzuweisen:

*If the product is furnished with any sort of combustible coatings its fire performance is to be tested and classified separately.*

4.3 Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

*This classification report does not represent any type of approval or certification of the product.*

4.4 Spezifizierungen und Interpretationen von Brandprüfungen, erweiterten Anwendungen und Klassifizierungs-Methoden unterliegen ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die Aktualität von mehr als 5 Jahre alten Prüfberichten zum Brandverhalten, Berichten zur erweiterten Anwendung und Klassifizierungsberichten vom Auftraggeber bedacht werden sollte.

Die notifizierte Prüfstelle, welche den Bericht ausgefertigt hat, kann im Auftrag des Berichtsinhabers/Auftraggebers die Aktualität des angewandten Prüfverfahrens überprüfen und den Bericht falls notwendig aktualisieren.

*The specification and interpretation of fire test, EXAP and classification methods is the subject of ongoing development and refinement. For these reasons it is recommended that the relevance of fire test reports, EXAP report and classification reports over 5 years old should be considered by the owner.*

*The notified body that issued the report will be able to offer, on behalf of the legal owner, a review of the procedures adopted for a particular test to ensure that they are consistent with current practices, and if required may endorse the report.*

Abteilung Brandschutz / *Fire Safety Department*  
Referat Brandverhalten von Baustoffen / *Unit Reaction-to-Fire*

Der Prüfsingenieur  
*The Engineer in Charge*

Dipl.-Ing. (BA) Harald Schillo

Der stellv. Leiter der Prüfstelle  
*Dept. Head of Notified Fire Testing Centre*

Dipl.-Ing. (FH) Frank Waibel



Prüfbericht Nr. 905 0750 000-60 vom 07. November 2025

*Test report No. 905 0750 000-60 dated 07. November 2025*

Prüfbericht Nr. 905 0750 000-50 vom 07. November 2025

*Test report No. 905 0750 000-50 dated 07. November 2025*

Entscheidungskriterien zur Einstufung in die Klassifizierung des Brandverhaltens

Klasse	Prüfverfahren	Klassifizierungskriterien	Zusätzliche Klassifikation
A1	DIN EN ISO 1182 <sup>a</sup> und	$\Delta T \leq 30 \text{ °C}$ und $\Delta m \leq 50 \%$ und $t_f = 0 \text{ s}$ (d.h. keine anhaltende Entflammung)	--
	DIN EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0 \text{ MJ/kg}$ <sup>a</sup> und $PCS \leq 2,0 \text{ KJ/kg}$ <sup>b, c</sup> und $PCS \leq 1,4 \text{ MJ/m}^2$ <sup>b</sup> und $PCS \leq 2,0 \text{ MJ/kg}$ <sup>e</sup>	--
A2	DIN EN ISO 1182 <sup>a</sup> oder	$\Delta T \leq 50 \text{ °C}$ und $\Delta m \leq 50 \%$ und $t_f \leq 20 \text{ s}$	--
	DIN EN ISO 1716 und	$PCS \leq 3,0 \text{ MJ/kg}$ <sup>a</sup> und $PCS \leq 4,0 \text{ KJ/m}^2$ <sup>b</sup> und $PCS \leq 4,0 \text{ MJ/m}^2$ <sup>d</sup> und $PCS \leq 3,0 \text{ MJ/kg}$ <sup>e</sup>	--
	DIN EN 13823	$FIGRA_{0,2} \leq 120 \text{ W/s}$ und LFS < Rand des Probekörpers und $THR_{600 \text{ s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Rauchentwicklung <sup>f</sup> und brennendes Abtropfen/Abfallen <sup>g</sup>
B	DIN EN 13823 und	$FIGRA_{0,2} \leq 120 \text{ W/s}$ und LFS < Rand des Probekörpers und $THR_{600 \text{ s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Rauchentwicklung <sup>f</sup> und brennendes Abtropfen/Abfallen <sup>g</sup>
	DIN EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ innerhalb von 60 s	
C	DIN EN 13823 und	$FIGRA_{0,4} \leq 250 \text{ W/s}$ und LFS < Rand des Probekörpers und $THR_{600 \text{ s}} \leq 15 \text{ MJ}$	Rauchentwicklung <sup>f</sup> und brennendes Abtropfen/Abfallen <sup>g</sup>
	DIN EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ innerhalb von 60 s	
D	DIN EN 13823 und	$FIGRA_{0,4} \leq 750 \text{ W/s}$	Rauchentwicklung <sup>f</sup> und brennendes Abtropfen/Abfallen <sup>g</sup>
	DIN EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ innerhalb von 60 s	
E	DIN EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ innerhalb von 20 s	Abtropfen/Abfallen <sup>g</sup>
F	DIN EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 15 s	$F_s > 150 \text{ mm}$ innerhalb von 20 s	

<sup>a</sup> Für homogene Bauprodukte und substantielle Bestandteile von nichthomogenen Bauprodukten.  
<sup>b</sup> Für jeden äußeren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogenen Bauprodukten.  
<sup>c</sup> Alternativ kann ein äußerer nichtsubstantieller Bestandteil einen PCS-Wert  $\leq 2,0 \text{ MJ/m}^2$  haben, vorausgesetzt, das Bauprodukt erfüllt die folgenden Kriterien der EN 13823:  $FIGRA_{0,2} \leq 20 \text{ W/s}$  und LFS < Rand des Probekörpers und  $THR_{600 \text{ s}} \leq 4,0 \text{ MJ}$  und s1 und d0.  
<sup>d</sup> Für jeden inneren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogenen Bauprodukten.  
<sup>e</sup> Für das Bauprodukt als Ganzes.  
<sup>f</sup> s1 =  $SMOGRA \leq 30 \text{ m}^2/\text{s}^2$  und  $TSP_{600 \text{ s}} \leq 50 \text{ m}^2$ ;  
s2 =  $SMOGRA \leq 180 \text{ m}^2/\text{s}^2$  und  $TSP_{600 \text{ s}} \leq 200 \text{ m}^2$ ;  
s3 = weder s1 noch s2.  
<sup>g</sup> d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen in EN 13823 innerhalb von 600 s;  
d1 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen länger als 10 s in EN 13823 während 600 s;  
d2 = weder d0 noch d1;  
Entzündung des Papiers in EN ISO 11925-2 führt zu einer Einstufung in d2.  
<sup>h</sup> Bestanden = keine Entzündung des Papiers (keine Klassifizierung);  
nicht bestanden = Entzündung des Papiers (Klassifizierung d2).  
<sup>i</sup> Bei einer Flammenbeanspruchung der Oberfläche und – sofern für die Endanwendung des Bauproduktes relevant – einer Flammenbeanspruchung der Probenkante.

*Decision criteria for the behaviour of reaction to fire classification*

Class	Test method	Classification criteria	Additional classification
A1	EN ISO 1182 <sup>a</sup> and	$\Delta T \leq 30 \text{ °C}$ and $\Delta m \leq 50 \%$ and $t_f = 0 \text{ s}$ (i.e. no sustained flaming)	--
	EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0 \text{ MJ/kg}^a$ and $PCS \leq 2,0 \text{ KJ/m}^2^{b, c}$ and $PCS \leq 1,4 \text{ MJ/m}^2^b$ and $PCS \leq 2,0 \text{ MJ/kg}^e$	--
A2	EN ISO 1182 <sup>a</sup> or	$\Delta T \leq 50 \text{ °C}$ and $\Delta m \leq 50 \%$ and $t_f \leq 20 \text{ s}$	--
	EN ISO 1716 and	$PCS \leq 3,0 \text{ MJ/kg}^a$ and $PCS \leq 4,0 \text{ KJ/m}^2^b$ and $PCS \leq 4,0 \text{ MJ/m}^2^d$ and $PCS \leq 3,0 \text{ MJ/kg}^e$	--
	EN 13823	$FIGRA_{0,2} \leq 120 \text{ W/s}$ and $LFS < \text{edge of specimen}$ and $THR_{600s} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Smoke production <sup>f</sup> and Flaming droplets/particles <sup>g</sup>
B	EN 13823 and	$FIGRA_{0,2} \leq 120 \text{ W/s}$ and $LFS < \text{edge of specimen}$ and $THR_{600s} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Smoke production <sup>f</sup> and Flaming droplets/particles <sup>g</sup>
	EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Exposure = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ within 60 s	
C	EN 13823 and	$FIGRA_{0,4} \leq 250 \text{ W/s}$ and $LFS < \text{edge of specimen}$ and $THR_{600s} \leq 15 \text{ MJ}$	Smoke production <sup>f</sup> and Flaming droplets/particles <sup>g</sup>
	EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Exposure = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ within 60 s	
D	EN 13823 and	$FIGRA_{0,4} \leq 750 \text{ W/s}$	Smoke production <sup>f</sup> and Flaming droplets/particles <sup>g</sup>
	EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Exposure = 30 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ within 60 s	
E	EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Beanspruchung = 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ within 20 s	Flaming droplets/particles <sup>g</sup>
F	EN ISO 11925-2 <sup>i</sup> : Exposure = 15 s	$F_s > 150 \text{ mm}$ within 20 s	

<sup>a</sup> For homogeneous products and substantial components of non-homogeneous products.

<sup>b</sup> For any external non-substantial component of non-homogeneous products.

<sup>c</sup> Alternatively, any external non-substantial component having a  $PCS \leq 2,0 \text{ MJ/m}^2$ , provided that the product satisfies the following criteria of EN 13823:  $FIGRA_{0,2} \leq 20 \text{ W/s}$ , and  $LFS < \text{edge of specimen}$ , and  $THR_{600s} \leq 4,0 \text{ MJ}$ , and  $s1$ , and  $d0$ .

<sup>d</sup> For any internal non-substantial component of non-homogeneous products.

<sup>e</sup> For the product as a whole.

<sup>f</sup> In the last phase of the development of the test procedure, modifications of the smoke measurement system have been introduced, the effect of which needs further investigation. This may result in a modification of the limit values and/or parameters for the evaluation of the smoke production.

$s1 = \text{SMOGR} \leq 30 \text{ m}^2/\text{s}^2$  and  $\text{TSP}_{600s} \leq 50 \text{ m}^2$ ;

$s2 = \text{SMOGR} \leq 180 \text{ m}^2/\text{s}^2$  and  $\text{TSP}_{600s} \leq 200 \text{ m}^2$ ;

$s3 = \text{not } s1 \text{ or } s2$

<sup>g</sup>  $d0 = \text{No flaming droplets/ particles in EN 13823 within 600 s}$ ;

$d1 = \text{no flaming droplets/ particles persisting longer than 10 s in EN 13823 within 600 s}$ ;

$d2 = \text{not } d0 \text{ or } d1$ .

Ignition of the paper in EN ISO 11925-2 results in a  $d2$  classification.

<sup>h</sup> Pass = no ignition of the paper (no classification);

Fail = ignition of the paper ( $d2$  classification).

<sup>i</sup> Under conditions of surface flame attack and, if appropriate to the end-use application of the product, edge flame attack.