

### Descrizione

Il nastro biadesivo è costituito da un supporto di carta dispersibile in acqua rivestito su un lato da un adesivo acrilico modificato e solubile in acqua. L'adesivo sensibile alla pressione è caratterizzato da un'ottima adesività iniziale e da un'eccellente resistenza termica. Inoltre, il prodotto contiene supporti in carta fustellabile sul retro, rivestiti su entrambi i lati con un adesivo acrilico modificato dispersibile in acqua. Gli adesivi sensibili alla pressione RA3 e AM02 utilizzati soddisfano i requisiti del Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, Art. 175.105.

### Materiale del supporto

Carta (70 g/m<sup>2</sup>, bianca, macerabile)  
Supporto in carta fustellabile (bianco, macerabile)

### Materiale di copertura

Carta siliconata su entrambi i lati (90 g/m<sup>2</sup>, bianca con logo ORAFOL blu)

### Adesivo sensibile alla pressione

Acrilato modificato solubile in acqua, verde  
Acrilato modificato solubile in acqua, incolore

### Area di applicazione

ORAFIX® 1252QS (Quick Splice) è un nastro di giunzione solubile in acqua che garantisce un'elevata efficienza di giunzione e massime prestazioni tecniche per applicazioni industriali o commerciali nella produzione e lavorazione della carta e nei processi di stampa. Il design innovativo di ORAFIX® 1252QS offre una preparazione "Quick Splice" combinata con una chiusura sicura della bobina e impedisce in modo molto efficiente l'apertura prematura della bobina da giuntare durante la fase di sincronizzazione delle bobine in caso di cambio bobina al volo.

### Dati tecnici

|                                                                   |                                           |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| <b>Spessore*</b> (adesivo+supporto)                               | 0,110 mm                                  |             |  |
| <b>Resistenza termica***</b>                                      | fino a +200° C brevemente fino a +230° C  |             |  |
| <b>Loop Tack*</b> (FINAT TM 9)                                    | 11 N/25 mm                                |             |  |
| <b>Forza adesiva*</b><br>(FINAT TM 1, su carta copiativa)         | 10 N/25 mm                                | dopo 1 min  |  |
|                                                                   | 12 N/25 mm                                | dopo 20 min |  |
| <b>Resistenza al taglio*</b><br>(S.A.F.T. Test da 23° C a 230° C) | 90 min / 230° C                           |             |  |
| <b>Resistenza allo strappo*</b> (DIN EN ISO 527)                  | Longitudinale:                            | 160 N/25 mm |  |
|                                                                   | Trasversale:                              | 80 N/25 mm  |  |
| <b>Macerabilità</b> (secondo TAPPI UM 213)                        | soddisfatta                               |             |  |
| <b>Durata di conservazione**</b>                                  | 12 mesi in confezione originale sigillata |             |  |

\* Valore medio  
dell'Europa centrale

\*\* nell'imballaggio originale a 20° C e con un'umidità del 50%

\*\*\* Clima normale

### NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti sono consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAFIX® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. Data l'ampia gamma di utilizzi possibili dei prodotti ORAFIX® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.