

## Beschreibung

Das Transferklebeband besteht aus einem modifiziertem Dispersionsacrylat, welcher sich durch eine besonders hohe Klebrigkeit auszeichnet. Der Haftklebstoff weist zudem eine hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit sowie eine weitgehende Weichmacherresistenz auf.

## Trägermaterial

Ohne Träger

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m², gelb)

## Haftklebstoff

Modifiziertes Dispersions-Acrylat, transparent

## Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich zur gewerblichen und industriellen Klebung von grobporigen, rauflächigen und faserigen Untergründen bzw. Schäumen sowie Glas und Papier.

## Technische Daten

|                                                                                                                  |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Dicke*</b> (Klebstoff)                                                                                        | 0,030 mm          |            |
| <b>Temperaturbeständigkeit***</b>                                                                                | -40° C bis +70° C |            |
| <b>Loop Tack*</b> (FINAT TM 9)                                                                                   | 9 N/25mm          |            |
| <b>Klebkraft*</b><br>(FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl,<br>einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)       | nach 1 min:       | 14 N/25 mm |
|                                                                                                                  | nach 20 min:      | 14 N/25 mm |
|                                                                                                                  | nach 24 h:        | 24 N/25 mm |
| <b>Scherfestigkeit*</b><br>(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl,<br>einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie) | bei 23° C:        | > 48 h     |
| <b>Lagerfähigkeit**</b>                                                                                          | 1 Jahr            |            |
| <b>Verklebungstemperatur</b>                                                                                     | > +15° C          |            |

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit    \*\*\* mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

