

Descripción

La cinta adhesiva de doble cara se compone de un soporte de película de PVC blando recubierto en ambas caras con un adhesivo adherente de acrilato solvente modificado que presenta una muy buena resistencia a la radiación ultravioleta, la temperatura, las sustancias químicas y disolventes así como la humedad. El pegamento adherente se caracteriza por una excelente adherencia permanente en superficies metálicas, superficies pintadas y superficies de plástico de alta energía así como una buena adherencia permanente en superficies de plástico de baja energía. Apropiada también para superficies rugosas o estructuradas, gracias a la alta masa de pegamento aplicada. La cinta adhesiva de PVC está recubierta de papel siliconado en ambas caras.

Material de soporte

PVC blando, 0,1 mm, blanco

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m², marrón

Adhesivo de pegado

Acrílico solvente modificado

Campo de aplicación

Pegado de cristales de espejo en retrovisores exteriores de turismos y camiones, cumple también una función de protección contra astillas. Equipamiento autoadhesivo de listones, embellecedores y conductos para cables.

Datos técnicos

Grosor* (soporte y pegamento)	0,270 mm		
Resistencia a la temperatura***	-40° C a +80° C, brevemente hasta +90° C		
Resistencia a los disolventes y productos químicos	el pegado correctamente realizado es resistente a la mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis		
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	45 N/25 mm		
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	35 N/25 mm 38 N/25 mm 42 N/25 mm	después de 1 minuto después de 20 minutos después de 24 h	
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	400 h 6 h	a 23° C a 70° C	
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	100° C		
Conservabilidad**	2 años		
Temperatura de pegado	> +15° C		

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

