

Description

ORABOND® 1399TM fait partie de notre gamme AM2 de rubans double face haute performance. Ce ruban adhésif double face est constitué d'un support en non-tissé papier recouvert sur ses deux faces d'un autoadhésif solvant d'acrylate modifié doté d'une très bonne résistance aux UV, aux contraintes thermiques, aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité. L'autoadhésif très résistant au cisaillement se distingue par une excellente adhésivité de longue durée sur les surfaces métalliques et peintes et sur les surfaces plastiques à haute énergie. En raison de l'épaisseur élevée de la couche d'adhésif, il peut également être utilisé sur des surfaces rugueuses ou structurées. Le ruban adhésif à support non-tissé papier est recouvert d'un papier siliconé sur les deux faces.

Support

Non-tissé papier, 12,7 g/m²

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces, 90 g/m², blanc, avec l'impression ORAFOL bleue

Adhésif

Solvant d'acrylate modifié

Domaines d'utilisation

Autoadhésif pour mousse polyéthylènes, polyester et polyéther et collage bout à bout et épissurage de papier, de textiles, de films plastiques et métalliques devant présenter un niveau très élevé d'adhérence et de résistance au cisaillement et aux températures.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (adhésif + support)	0,190 mm		
Résistance aux températures***	de -40° C à + 140° C, exposition de courte durée jusqu'à +160° C		
Résistance aux solvants / produits chimiques	collé correctement, le produit est résistant à la plupart des huiles minérales, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis		
Adhérence immédiate* (loop tack, méthode d'essai FINAT n° 9)	28 N/25 mm		
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	21 N/25 mm	après 1 min	
	29 N/25 mm	après 20 min	
	35 N/25 mm	après 24 h	
Force de cisaillement* (méthode d'essai FINAT n° 8, sur acier inoxydable, recouvert sur une face d'un film polyester de 0,05 mm)	400 h	à 23° C	
	6 h	à 70° C	
Résistance aux températures* (S.A.F.T.)	120° C		
Garantie de stockage **	2 ans		
Température de collage	> +15° C		

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité ***1h, atmosphère normale, Europe centrale

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORABOND® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORABOND® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORABOND® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORABOND® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.