

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto in poliestere, il quale è rivestito su ambedue i lati, con un adesivo di acrilato modificato a base solvente, che dimostra una ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle oscillazioni di temperatura, alle sostanze chimiche e solventi, nonché all'umidità. L'alta tenuta è caratterizzata da un eccellente potere adesivo permanente sulle superfici verniciate, in metallo o ad alto tasso energetico in plastica, nonché un buon potere adesivo sulle superfici a basso tasso energetico. Il nastro adesivo in poliestere viene rivestito da una pellicola in polipropilene bisiliconata.

## Materiale di supporto

Film in Poliestere, 0,012 mm

## Materiale di rivestimento

Pellicola bisiliconata in polipropilene, 0,080 mm, rosso

## Adesivo

Acrilato modificato a base solvente

## Applicazioni

Questo materiale si adatta all'equipaggiamento autoadesivo per la segnaletica, schermature di protezione, scale graduate, lamine in metallo e plastica, che devono dimostrare un'ottima stabilità nella tenuta e nell'aderenza, nonché un'ottima termostabilità. Aiuto fissaggio per la produzione di vele. Montaggi di traverse e listelli.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,160 mm	
<b>Termostabilità***</b>	Da -40° C a +160° C, a breve durata fino a +180° C	
<b>Resistenza ai solventi e sostanze chimiche</b>	In caso di applicazione a perfetta regola d'arte resistente contro la maggior parte di olii minerali, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali	
<b>Prova di tensocorrosione*</b> (FINAT TM9)	28 N/25 mm	
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	18 N/25 mm	dopo 1 min
	25 N/25 mm	dopo 20 min
	29 N/25 mm	dopo 24 h
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>400 h a 23° C	
	> 6 h a 70° C	
<b>Termostabilità*</b> (S.A.F.T.)	160° C	
<b>Tempo di magazzino**</b>	2 anni	
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +15° C	

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

