

## Descrizione prodotto

ORABOND® 1397PP fa parte della nostra gamma AM2 di nastri biadesivi dalle elevate prestazioni. Il nastro biadesivo si compone di un supporto in poliestere, il quale è rivestito su ambedue i lati con un adesivo di acrilato modificato a base solvente, che dimostra una ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle variazioni di temperatura, alle sostanze chimiche e solventi, nonché all'umidità. L'ottima tenuta è caratterizzata da un eccellente potere adesivo permanente sulle superfici vernicate, in metallo o ad alto tasso energetico in plastica, nonché un buon potere adesivo sulle superfici a basso tasso energetico. Grazie allo spessore elevato esso si adatta anche all'impiego sulle superfici ruvide, nonché strutturate.

## Materiale di supporto

Film in poliestere, 0,012 mm

## Materiale di rivestimento

Film bisiliconato in polipropilene, 0,080 mm, rosso

## Adesivo

Acrilato modificato a base solvente

## Applicazioni

Questo materiale viene usato per il fissaggio di specchietti retrovisivi esterni di autoveicoli e camion nelle custodie in plastica e fornisce, al contempo, una protezione antischegge. Inoltre, si adatta all'equipaggiamento autoadesivo di listelli, fregi decorativi e canaletti di cavi, nonché all'allungamento e alla giunzione di carta e tessuti, plastica e metallo, dimostrando un'ottima tenuta e stabilità di aderenza.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,210 mm	
<b>Termostabilità***</b>	Da -40° C a +160° C, per breve durata fino a +180° C	
<b>Resistenza ai solventi e sostanze chimiche</b>	In caso di applicazione a perfetta regola d'arte resistente contro la maggior parte di olii minerali, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali	
<b>Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)</b>	32 N/25 mm	
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	24 N/25 mm	dopo 1 min
	30 N/25 mm	dopo 20 min
	35 N/25 mm	dopo 24 h
<b>Tenuta*</b> (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>400 h a 23° C > 6 h a 70° C	
<b>Termostabilità* (S.A.F.T.)</b>	140° C	
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni	
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +15° C	

\* Valore medio \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

