

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo è composto da un supporto in fibra sintetica rivestito, su ambedue i lati, da un adesivo in caucciù. Il nastro adesivo è caratterizzato da una buona resistenza all'invecchiamento. L'adesivo è rivestito con carta bisiliconata.

## Materiale di supporto

Tessuto in fibra sintetica

## Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 80 g/m<sup>2</sup>, marrone

## Adesivo

Caucciù

## Applicazioni

Il nastro biadesivo è particolarmente flessibile e si adatta su tutti i fondi abituali, tra quali anche il metallo ed il legno. Solo parzialmente resistente in presenza di sostanze chimiche portate alla migrazione (plastificanti). Non è adatto al rivestimento di pavimenti in pietra sintetica o marmo.

## Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,200 mm
Termostabilità***	da -20° C a +70° C
Potere adesivo*	17 N / 25 mm dopo 1 minuto
(FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	18 N / 25 mm dopo 20 minuti
	20 N / 25 mm dopo 24 ore
Tenuta*	>5 ore a 23° C
(FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, coperto da un lato con una pellicola in poliestere di 0,05mm)	4 min. a 70° C
Tempo di magazzinaggio**	1 anno
Temperatura di applicazione	>+15° C

\* Valore medio    \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C    \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

