

## Descrizione prodotto

Il nastro biadesivo si compone di un supporto di tessuto non-tessuto in carta, rivestito su ambedue i lati con un adesivo trasparente di Caucciù. L'adesivo è ricoperto da una carta bisiliconata.

## Materiale di supporto

Tessuto non-tessuto in carta, 12,7 g/m<sup>2</sup>

## Materiale di rivestimento

Carta bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, marrone

## Adesivo

Caucciù, trasparente

## Applicazioni

Il nastro biadesivo si adatta all'equipaggiamento autoadesivo di materiali a superficie liscia (p.es. metalli, polistirolo, vetro e PVC duro).

## Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,160 mm
Termostabilità***	Da -40° C a +70° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM9)	36 N/25 mm
Potere adesivo*	30 N/25 mm dopo 1 min 32 N/25 mm dopo 20 min 35 N/25 mm dopo 24 h
Tenuta*	> 50 h a 23° C (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm) > 10 min. a 70° C
Termostabilità* (S.A.F.T.)	70° C
Tempo di magazzinaggio**	1 anno
Temperatura di applicazione	> +15° C

\* Valore medio   \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C   \*\*\* a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.