

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo di montaggio si compone di una schiuma espansa in polioetilene bianca a celle chiuse, rivestita su ambedue i lati con un acrilato modificato. L'acrilato modificato è caratterizzato da una buona tenuta e un'ottima adesione iniziale.

Materiale di supporto

Schiuma espansa in polioetilene a celle chiuse (2,0 mm, bianca)

Liner

Carta bisiliconata (90 g/m², blu)

Adesivo

Acrilato modificato

Applicazioni

Per il montaggio di elementi in plastica a superficie liscia, colate a spruzzo ed estruse quali schermature, listelli, cartelli nonché specchi in plexiglass nelle rifiniture interne e per display. Equipaggiamento autoadesivo di ganci, staffe e distributori su superfici lisce. Il prodotto è inoltre adatto per applicazioni all'aperto. Per la sua buona resistenza ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento, questo prodotto è anche adatto ad applicazioni da esterni.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	2,10 mm		
Densità	58 kg/m ³		
Termostabilità***	Da -40° C a +100° C		
Prova di tensocorrosione* (Loop Tack, FINAT TM9)	28 N/25 mm		
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	18 N/25 mm	dopo 1 min	
	>19 N/25 mm	dopo 20 min, incrinature dell'espanso	
	>19 N/25 mm	dopo 24 h , incrinature dell'espanso	
Resistenza al taglio* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>300 h a 23° C >3 h a 70° C		
Termostabilità (S.A.F.T.)	85° C		
Tempo di magazzinaggio**	2 anni		
Termperatura di applicazione	> +15° C		

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Varianti liner disponibili

- 09 Carta bisiliconata (90 g/m², bianco)
- K3 Carta siliconata in polipropilene, rivestita su ambedue i lati (0,10 mm, gialla)
- TM Carta bisiliconata (90 g/m², bianca, con il marchio ORAFOL di colore blu stampato)

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

