

Описание

Данная двусторонняя лента состоит из полиэфирного пленочного носителя, покрытого с обеих сторон модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя. Лента имеет отличную стойкость к УФ-излучению, к чрезвычайным температурам, к химикатам, к растворителям и к влаге. Высокая стойкость kleящего материала к сдвигу обеспечивает превосходную долговечность, если лента нанесена на металл, лак и высокоэнергетические поверхности. Также лента имеет отличную прочность приклеивания к низкоэнергетическим поверхностям.

Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,050 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полипропиленовая пленка красного цвета, 0,050 мм

Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

Применение

Используется для закрепления зеркал в пластмассовые корпусы на грузовиках и легковых автомобилях. Используется в качестве самоклеящегося средства в элементах отделки, для различных покровов и для кабельных коробов. Для удлинения и сращивания бумаги, текстиля, пластмассовых и металлических пленок, где требуется высокая прочность на сдвиг и высокая прочность приклеивания.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleем)	0,190 мм	
Термоустойчивость ***	от -40° С до +160° С, кратковременно до +180° С	
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При надлежащем наклеивании обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	25 Н/25мм	
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	22 Н/25мм	через 1 мин.
	25 Н/25мм	через 20 мин.
	28 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скальвание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>400 час. при 23° С >6 час. при 70° С	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	140° С	
Срок хранения**	2 года	
Температура склеивания	> +15° С	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обычновенный среднеевропейский климат



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.