

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта чистым акрилатным kleem на основе растворителя. Двусторонняя монтажная лента покрыта голубой силиконовой бумагой. Чистый акрилатный клей на основе растворителя гарантирует отличную термоустойчивость, высокую конечную прочность, а также стойкость к размягчителям, кислотам, щелочам и растворителям. Он также проявляет инертность по отношению к самым различным зеркальным лакам.

ОРАБОНД® 1815 более толстая версия стандартной клейкой ленты ОРАБОНД® 1810.

## Материал носителя

## Полиэтиленовая пена с закрытыми порами цвета

## Подложка

Покрытый с обеих сторон полиэтиленом силиконовый картон голубого цвета, 140 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Чистый акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Монтаж зеркал в мебельной промышленности и в санитарной сфере. Рекомендуемая площадь клейкой ленты на 1 кг веса зеркала составляет не менее 60 см<sup>2</sup>. Конструкционное наклеивание на алюминиевую, стальную и стеклопластиковую внешнюю обшивку при изготовлении кузовов-фургонов для грузовых автомобилей и контейнеров. Крепление фирменных табличек и щитков с номинальными данными, а также дисплеев и образцов продуктов при производстве рекламных средств. В производстве бытовых приборов и электрооборудования – для крепления ширм и держателей. Оформление ярмарок и торговых помещений.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с kleem)	1,6 мм
<b>Удельный вес*</b>	67 кг/м <sup>3</sup>
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +90°C
<b>Петельный тест* (FINAT TM 9)</b>	20 Н/25мм
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полизэфирной пленкой толщиной 0,050)	16 Н/25мм >16 Н/25мм, разрыв пеноматериала >16 Н/25мм, разрыв пеноматериала
	через 1 мин. через 20 мин. через 24 часа
<b>Прочность на скальвание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полизэфирной пленкой толщиной 0,050)	>1000 час. при 23°C >72 час. при 70°C
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	100°C
<b>Температура склеивания</b>	> +18°C

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха.

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных

обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.