

### Descripción del producto

Película metalizada (sputter) de tintado de ventanas de PET para edificios (interior) con una estructura multicapa, diferentes niveles de tintado, altas propiedades de control solar y alta resistencia al desvanecimiento del tinte. La lámina no es adecuada para envolver vehículos.

### Características del producto

Grosor <sup>(1)</sup> (sin material de recubrimiento ni adhesivo)	0,050 mm
<b>Adhesivo</b>	Poliacrilato
<b>Material de recubrimiento</b>	Poliéster recubierto de silicona
<b>Conservación <sup>(2)</sup></b>	2 años
<b>Temperatura de adhesión</b>	> +10 °C
<b>Tecnología de aplicación propuesta</b>	Método de aplicación en húmedo
<b>Máxima durabilidad <sup>(3)</sup> con un procesamiento profesional y un cuidado y uso adecuados</b>	7 años (interior)

<sup>(1)</sup> Valor medio    <sup>(2)</sup> Almacenar en posición vertical en el embalaje original (con soportes laterales), a 20 °C y 50 % de humedad relativa

<sup>(3)</sup> Se aplica para uso en interiores. Si desea más información, consulte: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

### Propiedades de protección solar

	ORACAL® Commercial S Plus'35	ORACAL® Commercial S Plus'50
<b>Transmisión (luz visible)</b>	37,6 %	52 %
<b>Reflexión (luz visible)</b>	52,1 %	35,2 %
<b>Transmisión de energía solar</b>	24,5 %	34,5 %
<b>Reflejo de la energía solar</b>	52,3 %	41,9 %
<b>Absorción de energía solar</b>	23,2 %	23,6 %
<b>Rechazo de IR</b>	85 %	75 %
<b>Rechazo a los rayos UV</b>	99 %	99 %
<b>TSER*</b>	70,3 %	60,1 %

\* Rechazo total de energía solar.

### Nota sobre el producto

La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No representan una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad y/o durabilidad con respecto a nuestras láminas ORAFOL®.

Durante el procesamiento (aplicación y eliminación), así como el cuidado y la utilización de las láminas ORAFOL®, deben observarse y cumplirse nuestras directrices actuales de procesamiento, así como las condiciones de cuidado y utilización, ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las especificaciones de máxima durabilidad, según nuestra experiencia. En caso de incumplimiento de las directrices de procesamiento, así como de las condiciones de cuidado y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.

Póngase en contacto con un técnico publicitario experimentado, con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente ([graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de)) si tiene más dudas.

La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

