

Descripción del producto

Película metalizada de tintado de ventanas de PET para edificios (interior) con una estructura multicapa, diferentes niveles de tintado, altas propiedades de control solar y alta resistencia al desvanecimiento del tinte. La lámina no es adecuada para envolver vehículos.

Características del producto

Grosor ⁽¹⁾ (sin material de recubrimiento ni adhesivo)	0,050 mm
Adhesivo	Poliacrilato
Material de recubrimiento	Poliéster recubierto de silicona
Conservación ⁽²⁾	2 años
Temperatura de adhesión	> +10 °C
Tecnología de aplicación propuesta	Método de aplicación en húmedo
Máxima durabilidad ⁽³⁾ con un procesamiento profesional y un cuidado y uso adecuados	7 años (interior)

⁽¹⁾ Valor medio ⁽²⁾ Almacenar en posición vertical en el embalaje original (con soportes laterales), a 20 °C y 50 % de humedad relativa

⁽³⁾ Se aplica para uso en interiores. Si desea más información, consulte: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Propiedades de protección solar

	ORACAL® Commercial S'00	ORACAL® Commercial S'05	ORACAL® Commercial S'20	ORACAL® Commercial S'30	ORACAL® Commercial S'50	ORACAL® Commercial S'60
Transmisión (luz visible)	2,3 %	5,8 %	21,8 %	38 %	52,8 %	64,2 %
Reflexión (luz visible)	87,7 %	77,7 %	56,7 %	38,2 %	20,3 %	14,9 %
Transmisión de energía solar	0,4 %	4,8 %	17,2 %	27,7 %	45,2 %	54,5 %
Reflejo de la energía solar	85 %	65,3 %	55,9 %	43,3 %	23,5 %	15,8 %
Absorción de energía solar	14,6 %	29,9 %	26,9 %	29 %	31,3 %	29,7 %
Rechazo de IR	99,4 %	94 %	82 %	71 %	48 %	39 %
Rechazo a los rayos UV	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
TSER*	93,6 %	88,5 %	74,7 %	61,2 %	39,9 %	33,5 %
Reducción del deslumbramiento	100 %	94 %	76 %	58 %	29 %	25 %

* Rechazo total de energía solar.

Nota sobre el producto

La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No representan una calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad y/o durabilidad con respecto a nuestras láminas ORAFOL®.

Durante el procesamiento (aplicación y eliminación), así como el cuidado y la utilización de las láminas ORAFOL®, deben observarse y cumplirse nuestras directrices actuales de procesamiento, así como las condiciones de cuidado y utilización, ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las especificaciones de máxima durabilidad, según nuestra experiencia. En caso de incumplimiento de las directrices de procesamiento, así como de las condiciones de cuidado y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.

Póngase en contacto con un técnico publicitario experimentado, con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente (graphic.innovations@orafol.de) si tiene más dudas.

La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

