

### Descrizione prodotto

Film speciale traslucente in PVC che dimostra una colorazione omogenea, sia alla luce riflessa, sia alla luce di trasmissione. La ridotta lucentezza della superficie del film evita azioni riflettenti non desiderate.

### Supporto

Carta monosiliconata da 137 g/m<sup>2</sup> che garantisce una facile rimozione del supporto. Per il colore bianco viene utilizzata una carta siliconata di colore azzurro, al fine di evidenziare maggiormente il contrasto con il motivo intagliato.

### Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

### Applicazioni

Questo materiale si adatta alla realizzazione di impianti pubblicitari illuminati ed alla decorazione di superfici illuminate in vetro acrilico e vetro nonché per materiali banner traslucenti pretensionati. Le pellicole sono adatte alla lavorazione sui plotter da intaglio.

Si consiglia, inoltre, per il colore bianco, la qualità semilucida della superficie per l'impiego alla stampa termotransfer (con nastri di resina).

### Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,080 mm
<b>Stabilità dimensionale</b> (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,4 mm
<b>Termostabilità***</b>	Applicato su vetro acrilico, da -40° C a +90° C, nessuna alterazione
<b>Resistenza a detergenti</b>	Applicato su vetro acrilico, 8 h in liscivia (0,5% detergente ad uso domestico) a temperatura ambiente e a 65° C, nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm vetro 16 N/25 mm vetro acrilico
<b>Resistenza allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min.19 MPa In altezza: min.19 MPa
<b>Allungamento allo strappo</b> (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +8° C
<b>Condizioni di durata</b> esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	Bianco / nero: 7 anni A colori: 7 anni Metallizzato: 5 anni

\* Valore medio    \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C    \*\*\* condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

### Informazione importante:

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere completamente asciutte, ovverosia, completamente consolidate. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita dall'applicazione del codice lotto sulla carta siliconata.

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORACAL® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORACAL® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.