

## Descripción

Película especial transparente de PVC con superficie repujada (estructura antideslizante).

## Material de recubrimiento

Papel siliconado, 90 g/m<sup>2</sup>

## Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

## Campo de aplicación

Película de protección de superficies para imágenes de publicidad en suelos, con elevada resistencia contra el deslizamiento y desgaste. Cumplen el coeficiente del rozamiento del reglamento DIN V 18032-2 para pavimentos en pabellones deportivos.

## Datos técnicos

Grosor <sup>(1)</sup> (sin papel protector y adhesivo)	0,120 mm
Resistencia a la temperatura <sup>(2)</sup>	Pegada en aluminio, de -40° C a +80° C, sin variaciones
Resistencia a los disolventes y productos químicos	La película es resistente a la mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis 72 horas después del pegado y a temperatura ambiente
Poder adhesivo <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 19 MPa Transversal: > 19 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 130% Transversal: > 150%
Clase de resistencia al deslizamiento (DIN 51130)	R 10
Conservabilidad <sup>(3)</sup>	2 años
Temperatura de pegado	> +8° C
Durabilidad en el caso de utilización correcta <sup>(4)</sup> exposición en posición horizontal	Sin carga escalonada Afuera 2 años Interior 5 años
	Con carga escalonada < 6 meses (dependiendo del grado de uso)

<sup>(1)</sup> promedio <sup>(2)</sup> poco tiempo de exposición <sup>(3)</sup> en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire <sup>(4)</sup> clima centroeuropeo estándia

## Atención:

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD® en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAGUARD® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

