

**Описание**

Полихлорвиниловая литая пленка класса «Премиум» с блестящей поверхностью и с высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей, бензостойко.

**Подложка**

Силиконовая бумага, 90 г/м<sup>2</sup>

**Клей**

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

**Применение**

Для защиты напечатанных цифровым способом крупноформатных изображений при внутреннем и наружном применении. В сочетании с бензостойкой пленкой для цифровой печати ORAJET® 3959 бензостойкая пленка для ламинации ORAGUARD® 259 подходит для длительных рекламных мероприятий, проводимых на автозаправочных станциях (напр. на топливораздаточной колонке) и на автоцистернах.

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,055 мм
<b>Формоустойчивость</b> (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,1 мм
<b>Термоустойчивость***</b>	При наклеивании на алюминий, от -50°C до +110°C, без изменений
<b>Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов</b>	в сочетании с бензостойкой пленкой для цифровой печати ORAJET 3959 материал через 72 часов после наклеивания на стальное основание в максимально возможной степени устойчив к переливающимся через край топливам (бензин, дизель), а также к смазочным маслам, слабым кислотам и щелочам
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	14 Н/25мм
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 19 МПа В поперечном направлении: мин. 19 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 50 % В поперечном направлении: мин. 50 %
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +8°C
<b>Срок службы при надлежащей обработке</b> При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	8 лет

\* среднее значение      \*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха  
\*\*\* обычный среднеевропейский климат

**Замечание**

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серии ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.