

**Descripción**

Película de PVC blando, blanca brillante y mate

**Material de recubrimiento**

Cartón siliconado recubierto por un lado, 135 g/m<sup>2</sup>

**Adhesivo de pegado**

Poliacrilato, removible, gris

**Campo de aplicación**

Para objetos de publicidad brillantes y con colores intensivos a corto y medio plazo en exteriores

**Procedimiento de impresión**

Para Inkjet - Impresión digital gran formato con tintas solventes, tintas UV y tintas latéx.

**Datos técnicos**

<b>Grosor*</b> (sin papel de recubrimiento y pegamento)	0,080 mm
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT TM 14)	Pegado en acero, no se puede medir ninguna contracción en dirección transversal, en dirección longitudinal máx. 0,4 mm
<b>Resistencia a la temperatura***</b>	Pegada en aluminio, de -40° C a +80° C, sin variaciones
<b>Resistencia al agua</b>	Pegada en aluminio, sin variaciones después de 48h/23° C
<b>Comportamiento en fuego</b>	Pegada en acero, autoextinguible
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	7 N/25 mm
<b>Resistencia al arrancado</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa Transversal: min. 19 MPa
<b>Alargamiento de rotura</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 130% Transversal: min. 150%
<b>Conservabilidad**</b>	2 años
<b>Temperatura de pegado</b>	Mín. +10° C
<b>Durabilidad en el caso de utilización correcta</b> exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	4 años (sin imprimir)

\* promedio      \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

\*\*\* clima centroeuropeo estándar

**Aviso importante:**

Después de la impresión debe observarse que las tintas se sequen completamente para no afectar posteriormente la adherencia del laminado. El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y de suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

**AVISO IMPORTANTE**

Todos los productos ORAJET® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAJET® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAJET® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso.

Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAJET® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

