

Descrizione prodotto

Film in PVC morbido bianco, lucido ed opaco

Supporto

Carta bipolitenata, *RapidAir*®, siliconata su un lato, 143 g/m²

Adesivo

Poliacrilato, rimovibile, grigio

Applicazioni

Questo materiale si adatta alla pubblicità esterna stampata in digitale, brillante ed intensa di colori, a breve e media durata. La tecnologia *RapidAir*® rende possibile un'adesione veloce e semplice, senza formazione di bolle, soprattutto applicando stampe di grande formato. È possibile eliminare i vuoti e le bolle d'aria, premendo semplicemente sulla pellicola con la spatola. Adatto ai fondi piani o leggermente arcati.

Procedimenti di stampa

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV- o inchiostri Latex

Certificati

Comportamento antincendio (ai sensi della normativa DIN EN 13501-1): C-s2, d0 (difficilmente infiammabile, emissione di fumi limitata, nessuna sgocciolatura).

Vale solo se il film autoadesivo ORAJET® 3162XRA è laminato con ORAGUARD® 210 ed applicato su lastra di alluminio di spessore 4 mm "ALUCOBOND A2".

Dati tecnici

Spessore * (senza carta protettiva ed adesivo)	0,100 mm
Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,4 mm
Termostabilità***	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione
Comportamento antincendio	Applicato su acciaio, autoestinguente
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	6 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 19 MPa In lunghezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In altezza: min. 150% In lunghezza: min. 130%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	4 anni (non stampato)

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C ***condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Dopo la stampa va osservata un'accurata asciugatura dei colori, al fine di non interferire con la laminazione. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le

lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.