

Descrizione prodotto

Film polimerico in PVC bianco lucido, nonché trasparente lucido

Supporto

Carta bipolitenata, siliconata su un lato , 143 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, rimovibile, grigio e trasparente

Applicazioni

Questo materiale si adatta bene alle applicazioni pubblicitarie esterne a media e lunga durata, offrendo la massima brillantezza ed intensità dei colori.

Procedimenti di stampa

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV- o inchiostri Latex

Certificato

Proprietà ignifughe ai sensi di DIN EN 13501-1 (C-s1,d0: ignifugo, produzione di fumo ridotta o assente, assenza di gocce ardenti).

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Spessore ⁽¹⁾ (senza carta protettiva ed adesivo) | 0,070 mm |
| Stabilità dimensionale ⁽¹⁾ (FINAT TM 14) | Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di. 0,2 mm |
| Termostabilità ⁽²⁾ | Applicato su alluminio, da -50° C a +90° C (a breve durata, al massimo di 24h a +100° C) nessuna alterazione |
| Resistenza ai solventi e sostanze chimiche | A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, a breve durata resistente contro la maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali |
| Potere adesivo ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile) | 8 N/25 mm |
| Resistenza allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527) | In lunghezza > 19 MPa In altezza > 19 MPa |
| Allungamento allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527) | In lunghezza > 130% In altezza > 150% |
| Tempo di magazzinaggio ⁽³⁾ | 2 anni |
| Temperatura di applicazione | > +8° C |
| Durata massima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte esposizione verticale alle intemperie ⁽⁴⁾ | 7 anni (non stampato) |
| Facilità di rimozione | Entro 3 anni, rimovibile dalla maggior parte delle superfici senza lasciare residui |

⁽¹⁾ Valore medio

⁽²⁾ esposizione di breve termine

⁽³⁾ in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

⁽⁴⁾ condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare per minimo 3 settimane fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.