

### Description du produit

Les films rétroréfléchissants ORALITE® Série 5960 High Intensity Prismatic Construction Grade sont des films autoadhésifs à fort pouvoir réfléchissant, résistants aux intempéries et qui se distinguent par une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux solvants. Ils ont été spécialement conçus pour la fabrication de panneaux routiers, d'équipements de signalisation, de marquages d'avertissement et de panneaux d'information destinés à une utilisation verticale de durée temporaire en extérieur.

La surface du film ORALITE® 5960 est un film acrylique stabilisé UV. Le système rétroréfléchissant est composé de microprismes qui ont des coefficients de rétroréflexion élevés grâce à leur conception spéciale et à l'utilisation de la réflexion totale. La forme particulière des cellules indique le sens de déroulement des produits en bobines et permet d'identifier le fabricant du film (cf. illustration 1).


### Réflexion

ORALITE® 5960 remplit les exigences de la norme DIN 67520:2008-11 (classe RA2 ; design C) et de l'ASTM D4956 (type IV) en matière de coefficient de rétroréflexion. Les coefficients de rétroréflexion minimum figurant dans les tableaux 1 et 2 sont respectés quand ils sont mesurés conformément aux spécifications de la source lumineuse standard A de la CIE et aux consignes de la publication CIE 54.2.

### Couleur

ORALITE® 5960 High Intensity Prismatic Construction Grade est disponible en blanc (010), jaune (020), jaune-vert fluorescent (029), orange (035), orange fluorescent (038), rouge (030), vert (060), bleu (050) et marron (080). Les couleurs en lumière du jour, mesurées conformément aux spécifications concernées de la publication CIE 15.2, correspondent aux exigences des tableaux 3 et 4 et respectent les valeurs de la norme DIN 6171-1: 2013-10 et de l'ASTM D4956 (type IV).

### Illustration 1 – Structure des cellules et sens de pose



### Adhésif

L'autoadhésif utilisé est un solvant de polyacrylate spécialement mis au point pour un collage permanent sur les supports métalliques comme l'aluminium et la tôle d'acier galvanisée. Le matériau protecteur est un film PP siliconé sur une face.

### Application

ORALITE® 5960 High Intensity Prismatic Construction Grade a été spécialement conçu pour la production de panneaux routiers. Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du film. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut faire au préalable des tests d'application avec les laques prévues. Si l'utilisateur prévoit une utilisation dans d'autres domaines, il doit, sous sa propre responsabilité, tester et évaluer si le produit convient à l'utilisation prévue et si celle-ci comporte des risques.

ORALITE® 5960 blanc peut être imprimé en sérigraphie ou en impression numérique. Le produit ainsi imprimé ou laminé remplit encore les exigences en matière de coefficients de rétroréflexion de ce coloris s'il est utilisé dans le respect des conseils de mise en œuvre d'ORAFOL. Il n'est pas nécessaire de passer de vernis.

Le produit peut également être imprimé avec l'imprimante ORALITE® UV Digital Sign Printer et les encres pour impression numérique ORALITE® 5019 spécialement mises au point pour cette utilisation.

Pour avoir des précisions, consultez les conseils de mise en œuvre n° 4.3 publiés par ORAFOL ou contactez votre interlocuteur à la division Reflective Solutions d'ORAFOL.

### Garantie

Toute garantie est exclue pour les utilisations qui ne figurent pas dans la fiche technique ou qui ne sont pas effectuées conformément aux directives de mise en œuvre d'ORAFOL. La résistance dans le temps des panneaux dépend d'une multitude de facteurs, comme la nature et la préparation du support, le respect des directives de mise en œuvre, la zone géographique d'utilisation, les conditions météorologiques et l'entretien du produit et du panneau fini. ORAFOL n'assume aucune responsabilité pour les défauts dus à l'utilisation sur un support inadapté ou à une préparation insuffisante de la surface. Vous trouverez des informations détaillées dans le document de garantie publié par ORAFOL.

### Remarque

Tous les produits ORALITE® sont issus d'une production certifiée ISO 9001:2015. La traçabilité des lots est assurée à tout moment par le numéro de bobine.

### Caractéristiques du produit, Coefficients de réflexion à l'état neuf (cd/lx/m<sup>2</sup>) conformément à DIN 67520:2008-11 et ASTM D4956 (type IV)

Tableau 1 – Coefficients de rétroréflexion spécifiques (DIN 67520:2008-11 RA2 ; type C)									
Angle d'observation	0,2°			0,33°			2°		
Angle d'incidence	5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
<b>Blanc</b>	250	150	110	180	100	95	5	2,5	1,5
<b>Jaune</b>	170	100	70	122	70	64	3	1,5	1
<b>Orange</b>	100	60	29	65	40	20	1,5	1,0	#
<b>Rouge</b>	45	25	15	25	14	13	1,0	0,4	0,3
<b>Vert</b>	45	25	12	21	12	11	0,5	0,3	0,2
<b>Bleu</b>	20	11	8	14	8	7	0,2	#	#
<b>Marron</b>	12	8,5	5	8	5	3	0,2	#	#

Angle d'observation	0,2°		0,5°	
Angle d'incidence	-4°	30°	-4°	30°
<b>Blanc</b>	360	170	150	72
<b>Jaune</b>	270	135	110	54
<b>Jaune-vert fluorescent</b>	290	135	120	55
<b>Orange</b>	145	68	60	28
<b>Orange fluorescent</b>	105	50	45	22
<b>Rouge</b>	65	30	27	13
<b>Vert</b>	50	25	21	10
<b>Bleu</b>	30	14	13	6
<b>Marron</b>	18	8,5	7,5	3,5

**Spécification des couleurs en lumière du jour (état neuf) :**

Tableau 3 – Coordonnées chromatiques (DIN 6171: 2011-11)

Couleurs	1		2		3		4		Facteur de luminance $\beta$
	x	y	x	y	x	y	x	y	
<b>Blanc</b>	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	> 0,27
<b>Jaune</b>	0,494	0,506	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,455	> 0,16
<b>Orange</b>	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	≥ 0,14
<b>Rouge</b>	0,735	0,265	0,700	0,250	0,607	0,343	0,655	0,345	≥ 0,03
<b>Vert</b>	0,007	0,703	0,216	0,448	0,147	0,400	0,018	0,454	≥ 0,03
<b>Bleu</b>	0,100	0,109	0,146	0,156	0,183	0,115	0,137	0,038	≥ 0,01
<b>Marron</b>	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,03 – 0,09

Tableau 4 – Coordonnées chromatiques (ASTM D4956 (type IV))

Couleurs	1		2		3		4		Facteur de luminance (Y %)
	x	y	x	y	x	y	x	y	
<b>Blanc</b>	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329	> 27
<b>Jaune</b>	0,498	0,412	0,557	0,442	0,479	0,520	0,438	0,472	15 ≤ Y ≤ 45
<b>Jaune-vert fl.</b>	0,387	0,610	0,369	0,546	0,428	0,496	0,460	0,540	> 60
<b>Orange</b>	0,558	0,352	0,636	0,364	0,570	0,429	0,506	0,404	10 ≤ Y ≤ 30
<b>Orange fl.</b>	0,583	0,416	0,535	0,400	0,595	0,351	0,645	0,355	> 20
<b>Rouge</b>	0,648	0,351	0,735	0,265	0,629	0,281	0,565	0,346	2,5 ≤ Y ≤ 15
<b>Vert</b>	0,026	0,399	0,166	0,364	0,286	0,446	0,207	0,771	3 ≤ Y ≤ 12
<b>Bleu</b>	0,140	0,035	0,244	0,210	0,190	0,255	0,065	0,216	1 ≤ Y ≤ 10
<b>Marron</b>	0,430	0,340	0,610	0,390	0,550	0,450	0,430	0,390	1 ≤ Y ≤ 9

### Propriétés physiques et chimiques

Épaisseur* (sans papier protecteur)	Couleurs standards : 0,295 mm Couleurs fluorescentes : 0,385 mm
Résistance aux températures	collé sur aluminium, de -56 °C à +82 °C
Résistance aux produits nettoyants	collé sur aluminium, pas de changement après 8 h dans la lessive (0,5 % de nettoyant ménager) à température ambiante et à 65 °C
Adhésivité de départ *1 (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	15 N/25 mm (déchirure du film)
Garantie de stockage ***	1 an
Température de collage	> +10 °C
Résistance dans le temps du film correctement mis en œuvre ** avec exposition verticale aux intempéries	5 ans (non imprimé)

\* Moyenne      \*\* atmosphère normale, Europe centrale      \*\*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

<sup>1</sup> Angle d'enlèvement de 180° à 300 mm/min

### REMARQUE IMPORTANTE

L'utilisation des films ORALITE® doit se faire dans le respect des dispositions nationales concernées. ORAFOL vous conseille de vous procurer la réglementation actuelle auprès du service dont vous dépendez et de veiller à ce que le produit lui soit conforme. Pour tout complément d'information, adressez-vous directement à ORAFOL.

Tous les produits ORALITE® sont soumis pendant l'ensemble du processus de production à un contrôle de qualité minutieux garantissant que les produits qui vous sont livrés sont de qualité courante et ne présentent pas de vices de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORALITE® reposent sur des résultats de recherche considérés comme fiables par l'entreprise, mais qui ne sauraient donner lieu à une quelconque garantie. En raison de la grande diversité des possibilités d'utilisation des produits ORALITE® et de l'émergence permanente de nouvelles utilisations, l'acheteur doit soigneusement vérifier que le produit et ses performances conviennent bien à l'utilisation prévue et assumer tous les risques liés à cette utilisation. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Toute garantie est exclue pour les utilisations qui ne figurent pas dans la fiche technique ou ne sont pas effectuées conformément aux directives de mise en œuvre d'ORAFOL. La résistance dans le temps des panneaux dépend d'une multitude de facteurs, comme la nature et la préparation du support, le respect des directives de mise en œuvre, la zone géographique d'utilisation, les conditions météorologiques et l'entretien du produit et du panneau fini. ORAFOL n'assume aucune responsabilité pour les défauts dus à l'utilisation sur un support inadapté ou à une préparation insuffisante de la surface. Vous trouverez des précisions dans le document de garantie publié par ORAFOL sur le site [www.orafol.com](http://www.orafol.com).

ORALITE® est une marque de la société ORAFOL Europe GmbH.

