

Descrizione

ORALITE® VC 612RA Flexibright™ Fleet Marking Grade è un prodotto robusto, resistente agli agenti atmosferici creato per l'utilizzo all'aperto per la realizzazione di grafiche da applicare su veicoli per servizi di emergenza. Il prodotto è intagliabile tramite fustella, intagliabile al plotter e facile da applicare sulle superfici lisce del veicolo, verniciate o meno. ORALITE® VC 612RA Flexibright™ Fleet Marking Grade è composto da elementi retroriflettenti microprismatici interamente contenuti e saldati in una pellicola polimerica liscia stabilizzata UV, flessibile ma robusta e resistente agli agenti atmosferici. La superficie contenente i microprismi è rivestita di alluminio depositato sotto vuoto per garantire la migliore retroriflessione a specchio. Il materiale che ne deriva ha uno spessore non superiore a 0,45 mm ed è provvisto di un adesivo a pressione. È monostrato e non richiede la sigillatura ai bordi.

Vantaggi

ORALITE® VC 612RA Flexibright™ presenta le seguenti caratteristiche esclusive:

Resistenza agli impatti: il prodotto non presenta delaminazioni quando subisce impatti grazie alla sua costruzione metallizzata monostrato


Flessibilità: il prodotto è adatto per applicazioni su superfici piatte o curve (fare riferimento alle istruzioni di applicazione)

Riposizionabilità: il prodotto presenta un'eccellente riposizionabilità iniziale

Approvazione del prodotto

- Conforme con le norme NIT 273:2006
- Omologazione per le specifiche relative ai veicoli antincendio francesi: TPESC-B 13223

Logo impresso sulla pellicola



Riflettenza

Quando illuminato con uso di illuminatore standard CIE A e rilevamenti eseguiti in conformità alle disposizioni di CIE n° 54, il coefficiente di retroriflettenza di ORALITE® VC 612RA Flexibright™ Fleet Marking Grade non deve essere inferiore ai valori riportati nella Tabella 1. I valori rappresentano una media degli angoli di rotazione di 0° e 90°.

Colore

ORALITE® VC 612RA Flexibright™ Fleet Marking Grade è disponibile nei colori lime fluorescente e rosso con pattern chevron. Le strisce fluorescenti color lime / rosso misurano 10 cm di larghezza e sono inclinate a 45°. Il colore si trova nell'area definita dalle coordinate cromatiche e dal fattore di luminanza alla Tabella 2, quando misurati in base alle disposizioni della norma CIE No. 15.2 (illuminante D65).

Adesivo

L'adesivo è stato progettato specificamente per consentire un'eccellente riposizionabilità iniziale con il metodo di applicazione a secco. In combinazione con il liner *RapidAir*® (RA), l'applicazione senza inclusione di aria, specialmente su applicazioni di grande scala, è rapida e semplice.

Istruzioni per l'applicazione

Il materiale si deve applicare quando la temperatura dell'aria e della superficie è compresa tra 10° C e 28° C al fine di garantire un'adesivizzazione appropriata. Le superfici devono essere pulite eliminando qualsiasi traccia di grasso, olio e sporco. Utilizzare allo scopo un panno pulito ed alcol isopropilico da passare sulla superficie prima dell'applicazione.

Vedere il sito web di ORAFOL per istruzioni di applicazione complete.

Conservazione a magazzino

Il materiale deve essere utilizzato entro un anno dalla data di spedizione. I rotoli interi o parzialmente utilizzati devono essere conservati nella loro confezione originale, arrotolati correttamente. La conservazione ottimale è in ambiente pulito e asciutto a una temperatura pari a 20° C e un'umidità relativa pari al 50%, lontano da fonti di calore dirette.

Tabella 1 – Retroriflettenza

Colore	Angolo di osservazione / di entrata					
	0,33° / 5° (β ₂)	0,33° / 20° (β ₁)	0,33° / 30° (β ₂)	1,50° / 5° (β ₂)	1,50° / 20° (β ₁)	1,50° / 30° (β ₂)
Lime fluorescente	100	50	25	4	2	1
Rosso	25	17	14	1	0,5	0,5

Tutti i valori hanno unità in cd/lux/m²

Tabella 2 – Limiti specifiche colore (durante il giorno)

Colore	Coordinate cromatiche *									
	1		2		3		4		Y%	
	x	y	x	y	x	y	x	y	Min.	Max.
Lime fluorescente	0,387	0,610	0,356	0,494	0,398	0,452	0,460	0,540	40	----
Rosso	0,648	0,351	0,735	0,265	0,629	0,281	0,565	0,346	3	----

*) Le quattro coppie di coordinate cromatiche indicano la rispondenza della cromaticità misurata con un illuminatore standard D65

Caratteristiche fisiche e chimiche

Spessore¹ (senza carta protettiva e adesivo)	0,45 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, -40° C fino a +82° C
Resistenza ai detergenti	Applicato su alluminio, 8h in ammollo (0,5% detergente ad uso domestico) a temperatura ambiente e 65° C senza variazione
Potere adesivo¹ (FINAT-TM1 dopo 24h, acciaio inossidabile)	>15 N/25 mm
Conservazione a magazzino²	1 anno
Temperatura di applicazione	> +15° C
Durata del materiale applicato correttamente³ Esposizione verticale agli agenti atmosferici	5 anni

¹ Valore medio ² in confezione originale, a 20°C con un tasso di umidità del 50% ³ condizioni climatiche medie dell'Europa centrale



AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFOL sono soggetti ad attenti controlli di qualità durante l'intero processo di produzione. Inoltre, ORAFOL garantisce prodotti di qualità in linea con gli standard del mercato e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate si basano sulle nostre analisi e indagini e non intendono rappresentare proprietà garantite o un accordo sulla qualità. Data l'ampia gamma di applicazioni dei prodotti ORAFOL e il costante sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente è chiamato a valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto, assumendosi tutti i rischi ad esso associati. Non forniamo alcuna garanzia per scopi diversi da quelli riportati nella scheda tecnica o per applicazioni la cui lavorazione non avviene in conformità alle relative linee guida di ORAFOL.

La durata di vita del prodotto finale dipende da una serie di fattori tra cui, ma non solo, la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida consigliate sull'applicazione, l'area geografica, le condizioni di esposizione e la manutenzione del materiale e del prodotto finale ORAFOL. ORAFOL non si assume la responsabilità per eventuali difetti del prodotto riconducibili al substrato oppure a una preparazione inappropriata della superficie.

Durante l'uso dei prodotti ORAFOL è necessario osservare le relative norme nazionali vigenti. ORAFOL consiglia di rivolgersi alle autorità locali per conoscere le disposizioni vigenti e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali disposizioni. Per maggiori informazioni si prega di contattare ORAFOL.

ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.