

Descripción

Película de PVC con superficie mate, gris.

Material de recubrimiento

Cartón especial siliconado, recubierto por un lado, 137 g/m², la rejilla de material sobrante puede retirarse sin problema.

Adhesivo de pegado

Poliacrilato, removible

Campo de aplicación

Desarrollado en particular para el uso en trazadoras de corte para numerosas aplicaciones en talleres artísticos de tratamiento con chorros de arena.

Para el tratamiento de cristal, plástico y madera con chorros de arena.

Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)

0,350 mm

Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)

6 N/25 mm

Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)

Longitudinal: min. 19 MPa

Transversal: min. 19 MPa

Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)

Longitudinal: min. 130%

Transversal: min. 150%

Conservabilidad**

2 años

Temperatura de pegado

Min. +10° C

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAMASK® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAMASK® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAMASK® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAMASK® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

