

### **Description du produit**

Le film spécial en PVC brillant et visuellement ultra transparent convient pour les supports publicitaires et décorations sur verre colorés dans les applications en intérieur et extérieur.

### **Matériau protecteur**

Film en polyester, siliconé sur une face, 75 µm.

### **Autoadhésif**

Solvant de polyacrylate, semi-permanent.

### **Domaine d'utilisation**

Pour les impressions numériques encollables par voie humide sur des supports transparents dans les applications en intérieur et extérieur.

### **Impression**

Impression à jet d'encre à base de solvant, encres UV ou latex. Laminé recommandé ORAGUARD® 212F<sup>(5)</sup>.

### **Caractéristiques techniques**

|                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Épaisseur</b> <sup>(1)</sup> (sans papier de protection ni adhésif)                                                                      | 0,045 mm                                                   |
| <b>Stabilité de forme</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 14)                                                                                      | Collage sur acier, rétrécissement max. 0,1 mm              |
| <b>Résistance aux contraintes thermiques</b> <sup>(2)</sup>                                                                                 | Collement sur aluminium, -30° C à +70° C, pas d'altération |
| <b>Pouvoir adhésif</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, après 24h, acier inoxydable)                                                             | 12 N/25 mm                                                 |
| <b>Résistance à la déchirure</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)                                                                            | Longitudinal : > 15 MPa<br>Transversal : > 15 MPa          |
| <b>Allongement à la rupture</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)                                                                             | Longitudinal : > 110%<br>Transversal : > 110%              |
| <b>Durée de conservation</b> <sup>(3)</sup>                                                                                                 | 2 ans                                                      |
| <b>Température minimale de collement</b>                                                                                                    | > +8° C                                                    |
| <b>Conservation maximale avec un traitement conforme</b><br><b>En cas d'altérations d'intempérie verticales en extérieur</b> <sup>(4)</sup> | 5 ans (non imprimé)                                        |

<sup>(1)</sup> valeur moyenne <sup>(2)</sup> sollicitation peu prolongée <sup>(3)</sup> dans l'emballage d'origine à 20° C et 50% d'humidité rel. de l'air <sup>(4)</sup> climat normal d'Europe centrale <sup>(5)</sup> le niveau de transparence baisse du fait de la lamination

### **Information sur le produit**

Après impression, veuillez attentivement au séchage des couleurs pour ne pas compromettre la liaison avec le laminé.

Le support à encoller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminations susceptibles de compromettre le pouvoir adhésif du matériau. Des tests d'application doivent être réalisés sur les vernis prévus à cet effet pour en déterminer la compatibilité. Il convient par ailleurs de respecter les indications de traitement publiées par ORAFOL. La traçabilité de nos marchandises selon la norme ISO 9001 est indiquée par le numéro de rouleau.

### **REMARQUE IMPORTANTE**

Les produits ORAJET® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité conforme et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAJET® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAJET® et du développement continu de nouvelles applications, il appartient à l'acheteur de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu. L'acheteur assume tous les risques qui découleraient de l'usage de ces produits. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications éventuelles.

ORAJET® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH.