

Descrizione del prodotto

La pellicola speciale in PVC lucida e altamente trasparente è adatta per campagne pubblicitarie dai colori intensi e decorazioni su vetro in ambienti interni ed esterni.

Materiale di copertura

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 75 µm.

Adesivo di tenuta

Poliacrilato semipermanente a base di solvente.

Area di applicazione

Per stampe digitali incollabili a umido su supporti trasparenti per applicazioni interne ed esterne.

Processo di stampa

Stampa a getto d'inchiostro con inchiostri a base solvente, inchiostri UV o inchiostri al lattice. Laminato consigliato ORAGUARD® 212F⁽⁵⁾.

Dati tecnici

Spessore⁽¹⁾ (senza carta protettiva e adesivo)	0,045 mm
Stabilità dimensionale⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Incollata su acciaio, ritiro max 0,1 mm
Resistenza alla temperatura⁽²⁾	Incollata all'alluminio, da -30° C a +70° C, nessuna variazione
Forza adesiva⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24 ore, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
Resistenza allo strappo⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinalmente: > 15 MPa Trasversalmente: > 15 MPa
Allungamento a rottura⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinalmente: > 110% Trasversalmente: > 110%
Conservabilità a magazzino⁽³⁾	2 anni
Temperatura minima di incollaggio	> +8° C
Durata massima con lavorazione professionale In caso di esposizione verticale all'esterno ⁽⁴⁾	5 anni (non stampata)

⁽¹⁾ Valore medio ⁽²⁾ Sollecitazione a breve termine ⁽³⁾ In imballo originale, a 20 °C e 50% di umidità relativa ⁽⁴⁾ Clima standard dell'Europa centrale ⁽⁵⁾ La laminazione riduce la trasparenza

Nota sul prodotto

Dopo la stampa è necessario assicurarsi che gli inchiostri siano completamente asciutti, onde evitare di danneggiare il laminato. La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. Per verificare la compatibilità, è necessario eseguire test di applicazione con le vernici previste. Inoltre, devono essere rispettate le istruzioni per lavorazione impartite da ORAFOL. La tracciabilità delle nostre merci in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di bobina.

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti sono consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono garanzia. Data l'ampia varietà di utilizzi dei prodotti ORAJET® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.