

Descripción

Esta cinta de transferencia está formado por un adhesivo de acrilato solvente modificado de alto rendimiento con una excelente resistencia a la radiación ultravioleta, temperaturas extremas, químicos, solventes y humedad. Su adhesivo de transferencia de alta resistencia al cizallamiento es extremadamente duradero en superficies metálicas, barnizadas y de plásticos de alta energía, y es muy duradero en superficies de baja energía.

Soporte

Sin

Protector

Papel de polietileno siliconado por ambos lados, marrón, 68#

Adhesivo

[A7 \(acrílico puro\)](#)

Aplicaciones

Ideal como medio adhesivo para letreros, decoraciones, placas frontales y pantallas que requieren una resistencia al cizallamiento, una fuerza de adhesión y una resistencia a la temperatura extremadamente altas. Para la adhesión a superficies lisas o ligeramente porosas. Al aplicar la cinta de transferencia, se recomienda enrollarla con el ángulo más pequeño posible. La cinta de transferencia cuenta con la certificación conforme a la norma UL 969.

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de sobrelaminado ORABOND® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.

Datos técnicos

Espesor* (adhesivo sin protector)	2.25 mil	
Resistencia a la temperatura	De -40 °F a +338 °F; momentáneamente hasta 392 °F	
Resistencia a solventes y productos químicos	Con una aplicación especializada resistente a la mayoría de los aceites minerales, combustibles, grasas, solventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	3.43 lb/in 4.11 lb/in 4.57 lb/in	después de 1 min después de 20 min después de 24 h
Resistencia al cizallamiento* (FINAT TM 8, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	> 1000 h > 72 h	a 73 °F a 158 °F
Vida útil**	2 años	
Temperatura de aplicación	> +64 °F	
Largos disponibles Anchos disponibles (en pulgadas)	55 yardas 12, 24, 48	

* promedio ** en su embalaje original, a 68 °F y 50% de humedad relativa



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORABOND™ se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov

ORABOND™ es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374