

Descripción

Esta cinta de doble cara está compuesta por un soporte de película de poliéster, recubierto por ambos lados con un adhesivo de acrilato modificado con solvente. Presenta una muy buena resistencia a la radiación UV, a las temperaturas, a los productos químicos, a los solventes y a la humedad. Su adhesivo, altamente resistente al cizallamiento, ofrece una excelente durabilidad cuando se aplica sobre superficies metálicas, barnizadas y de alta energía. Presenta una buena durabilidad adhesiva cuando se aplica sobre superficies de baja energía.

Soporte

Película de poliéster de 0.5 mil

Protector

Papel marrón, con recubrimiento de silicona por ambos lados, 60#

Adhesivo

[AM2 \(acrílico solvente modificado\)](#)

Aplicaciones

Ideal como medio adhesivo para letreros, decoraciones, placas frontales, exhibidores, así como para láminas de metal y PVC que requieren una resistencia al cizallamiento, una fuerza de adhesión y una resistencia a la temperatura extremadamente altas. Se utiliza como ayuda para la fijación en la fabricación de velas y para la fijación de barras y ribetes.

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de sobrelaminado ORABOND® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

Datos técnicos

Espesor* (adhesivo y soporte)	5 mil	
Resistencia a la temperatura	-40 °F a +320 °F; momentáneamente hasta 356 °F	
Resistencia a solventes y productos químicos	Con una fórmula especializada resistente a la mayoría de los aceites, grasas, combustibles, solventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis	
Adherencia inicial* (FINAT TM 9)	8.68 lb/in	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	4.11 lb/in 5.48 lb/in 6.40 lb/in	después de 1 min después de 20 min después de 24 h
Resistencia al cizallamiento* (FINAT TM 8, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	> 400 h > 6 h	a 73 °F a 158 °F
Resistencia a la temperatura** (S.A.F.T.)	320 °F	
Vida útil**	2 años	
Temperatura de aplicación	> +59 °F	
Tamaños disponibles	Bloques: 39", 49", 56", 61" x 55 yd Rollos cortados: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 3", 4" x 36-yd, 3/4" x 55 yd	

* promedio ** en su embalaje original, a 68 °F y 50% de humedad relativa

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORABOND™ se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov

ORABOND™ es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374