

Descripción

Esta cinta de doble cara consta de un soporte de película de poliéster recubierto en ambos lados con pegamento de acrilato solvente modificado. Presenta una muy buena resistencia a la radiación ultravioleta, las temperaturas extremas, las sustancias químicas, los disolventes y la humedad. El pegamento es sumamente resistente al esfuerzo cortante y ofrece una excelente durabilidad al pegarse a superficies de metal, barniz y de alta energía. Brinda una buena durabilidad adhesiva al pegarse a superficies de baja energía. Gracias a su masa sumamente adhesiva, también es adecuada para superficies ásperas o estructuradas.

Soporte

Película de poliéster, 0.5 mil

Forro

Papel siliconado blanco por ambas caras, con la marca ORAFOL en azul, 60#.

Adhesivo

AM2 (Acrilato de solvente modificado)

Aplicaciones

Se utiliza para colocar de forma segura espejos con marco de plástico en camiones y automóviles. Sirve como medio autoadhesivo de molduras, cubiertas y conductos para cables. Ideal para la extensión y el empalme de películas de papel, textiles, plástico y metal donde se necesite un alto nivel de adhesión y resistencia al esfuerzo cortante.

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de cinta adhesiva ORABOND® está libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.



ORAFOL Americas — GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas — CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

Datos técnicos

Espesor* (adhesivo y soporte)	8.25 mil	
Resistencia térmica	De -40 °F a +320 °F, brevemente hasta 356 °F	
Resistencia a disolventes y productos químicos	Si se coloca de forma correcta, resiste la mayoría de aceites, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y sustancias alcalinas	
Prueba de adherencia* (FINAT TM 9)	7.54 lb/in	
Fuerza adhesiva* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 2 mil)	5.48 lb/in	después de 1 min
	6.85 lb/in	después de 20 min
	7.99 lb/in	después de 24 h
Resistencia al esfuerzo cortante* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 2 mil)	>400 h	a 73 °F
	>6 h	a 158 °F
Resistencia térmica* (S.A.F.T.)	284 °F	
Tiempo de conservación**	2 años	
Temperatura de aplicación	> +59 °F	
Largos disponibles	55 yardas	
Anchos disponibles (en pulgadas)	39, 61 rollos cortados: 1/2, 3/4, 1, 1 ½, 2, 3, 4	

* promedio ** en el embalaje original, a 20 °C y 50 % de humedad relativa

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ están sujetos a un esmerado control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y se asevera que tienen calidad comercial y que están libres de defectos de fábrica. La información que se publica sobre los productos ORABOND™ se basa en investigaciones que la Empresa considera fiables, aunque la misma no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos que se pueden hacer de los productos ORABOND™ y al constante surgimiento de nuevos usos, el consumidor debe considerar detenidamente la idoneidad del producto y su desempeño para cada uso, y además debe asumir todos los riesgos que el uso conlleva.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA – Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov

ORABOND™ es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas – GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374