

ORACAL® 751RA

PELÍCULA MOLDEADA DE ALTO RENDIMIENTO

CON TECNOLOGÍA RAPIDAIR®

Ficha técnica
06/26
Página 1 de 3

Descripción

Película de PVC de alto rendimiento de 2 milésimas con excelente estabilidad dimensional y propiedades optimizadas para el corte, el desprendimiento y la aplicación. Consiga una adhesión excepcional del protector de salida de aire con cintas de aplicación estándar de adherencia media a alta. Disponible en 12 colores brillantes y metálicos.

Protector desprendible

89# papel de silicona con capa RapidAir® que hace posible una aplicación más rápida y fácil.

Adhesivo

Adhesivo cristalino a base de solvente, permanente

Construcción de la película

Película de PVC de alto rendimiento

Acabado

Brillo y metálico

Color

Disponible en 12 colores, entre ellos blanco y negro.

Aplicaciones

Ideal para rotulación de gran formato, rayado y aplicaciones decorativas. Se adecúa especialmente a aplicaciones de identidad corporativa de alta calidad, escaparates comerciales, autobuses, vehículos recreativos, camiones de caja con remaches y remolques.

Cintas de aplicación compatibles

- ORATAPE HT55 (*papel*)
- ORATAPE MT72 (*papel*)
- ORATAPE MT80P (*cristalino conformable*)
- ORATAPE MT95 (*cristalino conformable*)

Durabilidad en exteriores

Hasta 8 años

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de plotter ORACAL® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

techsupport-americas@orafol.com – www.orafol.com

ORACAL® 751RA

PELÍCULA MOLDEADA DE ALTO RENDIMIENTO

CON TECNOLOGÍA RAPIDAIR®

Ficha técnica
06/26
Página 2 de 3

Datos técnicos

Espesor (sin protector ni adhesivo)	2 milésimas
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14)	Adherido al acero, sin contracción en sentido transversal; En longitud, <.006"
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, -58 °F a +230 °F, sin variación
Comportamiento en fuego (DIN 75200) Clasificación al fuego	Adherido al acero, autoextinguible ASTM E 84-07 Clase «A»
Poder adhesivo (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	Adherido al acero inoxidable: 4.1 lb/in
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 19 MPa A lo ancho de: Mín. 19 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 120% A lo ancho de: Mín. 120%
Resistencia al agua de mar (DIN 50 021)	Adherido al aluminio, después de 100 h / 73 °F, sin variación
Vida útil (68 °F / 50% humedad relativa)	2 años
Esperanza de vida mínima (basada en procedimientos de aplicación aceptados para superficies verticales)	8 años (blanco y negro), 7 años (colores), 5 años (metálicos), 3 años (nuevo oro metálico)
Temperatura de aplicación mínima	46 °F (aplicación en seco)
Largos disponibles Anchos disponibles	150' (50 yardas) y 30' (10 yardas) 24" y 48"
Cintas de aplicación recomendadas	ORATAPE® Series HT55, MT95, MT72, MT80P

Nota Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

techsupport-americas@orafol.com – www.orafol.com

ORACAL® 751RA PELÍCULA MOLDEADA DE ALTO RENDIMIENTO CON TECNOLOGÍA *RAPIDAIR*®

Ficha técnica
06/26
Página 3 de 3

AVISO IMPORTANTE Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

techsupport-americas@orafol.com – www.orafol.com