

Descripción

Película de PVC moldeada especial de 2 milésimas, que presenta una alta resistencia al desgarro y a la propagación del desgarro. Disponible en blanco con acabado brillante o mate.

Protector desprendible

88# papel de desprendimiento con capa de polietileno en ambos lados

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Construcción de la película

Película de PVC moldeada especial

Acabado

Brillante o mate

Color

Blanco

Aplicaciones

Diseño para usos a prueba de forcejeo. Esta película sólo se puede retirar en trozos pequeños para evitar la manipulación fraudulenta de calcomanías, etiquetas y otras marcas.

Durabilidad

5 años (sin imprimir)

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de plotter ORACAL® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

Datos técnicos

Espesor (sin protector ni adhesivo)	2 milésimas
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14)	Adherido al acero, sin contracción en sentido transversal; En longitud, <.007"
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, -40°F a +194°F, sin variación
Poder adhesivo (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	La capacidad adhesiva de la película es mayor que su resistencia a la tracción; el material se rompe de inmediato al despegarlo.
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 14 MPa A lo ancho de: Mín. 14 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 4% A lo ancho de: Mín. 4%
Vida útil (68 °F / 50% humedad relativa)	2 años
Esperanza de vida mínima (basada en procedimientos de aplicación aceptados para superficies verticales)	5 años (sin imprimir)
Temperatura de aplicación mínima	50 °F
Tamaños de rollo disponibles Tamaños de hojas disponibles (sólo por pedido especial)	40" x 50 yardas, 55" x 50 yardas 27" x 20", 27" x 40", 40" x 55"
Compatibilidad de impresión	Se recomienda la serigrafía. También se adecúa a la impresión con solventes, UV, látex y por transferencia térmica, únicamente sobre acabados brillantes.

Nota

Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie texturizada son, por naturaleza, más sensibles que las que no lo están. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Le rogamos que revise la información de aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374