

ORAGUARD® 250As

PELÍCULA PARA LAMINADO DE PVC

ANTIDESLIZANTE

Ficha técnica
06/26
Página 1 de 3

Descripción

Película de PVC transparente mate de 4.75 milésimas, con una superficie texturizada, antideslizante y en relieve

Protector desprendible

55# papel siliconado

Adhesivo

Adhesivo cristalino a base de solvente, permanente

Construcción de la película

Película de PVC

Acabado

Disponible en mate, con una superficie texturizada, antideslizante y en relieve

Color

Cristalino transparente

Aplicaciones

Un laminado en frío para la protección antideslizante de los gráficos para pisos. Cumple con las normas ASTM D 2047 y BAM StVo §35 d3 (Oficina Federal de Pruebas de Materiales: Ley de Seguridad Automotriz). Gracias a su alta resistencia al deslizamiento y a su baja abrasión, este producto es especialmente adecuado para la protección de gráficos para pisos. Cumple con el coeficiente de fricción de deslizamiento para pisos deportivos exigido por la norma DIN V 18032-2.

Durabilidad

<6 meses

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de sobrelaminado ORAGUARD® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.

Ventajas de utilizar un sobrelaminado protector

1. Instalación mejorada: El sobrelaminado añade estructura y estabilidad a los gráficos impresos digitalmente, mejorando la instalación al reducir las arrugas y burbujas para un proceso de aplicación más delicado.
2. Mayor vida útil de la tinta: Al proporcionar una protección adicional contra los rayos UV, el sobrelaminado prolonga la vida útil de las tintas impresas, preservando los colores y evitando la decoloración con el paso del tiempo.
3. Apariencia personalizable: El sobrelaminado permite adaptar el aspecto final del gráfico impreso, ofreciendo opciones como acabados uniformes brillantes, semibrillantes o mates. Los acabados semibrillante y mate también reducen el resplandor, mejorando la visibilidad y legibilidad del gráfico.

Además, el sobrelaminado protector proporciona cierto grado de protección contra la abrasión, garantizando la longevidad y durabilidad del gráfico impreso en zonas de mucho tránsito o entornos propensos al desgaste.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

ORAGUARD® 250As

PELÍCULA PARA LAMINADO DE PVC

ANTIDESLIZANTE

Ficha técnica
06/26
Página 2 de 3

Datos técnicos

Espesor (sin protector ni adhesivo)	4.75 mil	
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, -40°F a +176°F, sin variación	
Comportamiento en fuego (DIN 75200) Clasificación al fuego	Adherido al acero, autoextinguible ASTM E 84-07 Clase «A»	
Poder adhesivo (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	Adherido al acero inoxidable: 2.74 lb/in	
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 19 MPa A lo ancho de: Mín. 19 MPa	
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 130% A lo ancho de: Mín. 150%	
Vida útil (68 °F / 50% humedad relativa)	2 años	
Esperanza de vida mínima (bajo exposición horizontal)	Sin tráfico peatonal: (En interior: 5 años) (En exterior: 2 años) Con tráfico peatonal: <6 meses (dependiendo del volumen de tráfico peatonal)	
Temperatura de aplicación mínima	46 °F	
Largos disponibles Anchos disponibles (en pulgadas)	150' (50 yardas) 36, 50, 54	
Se recomienda utilizar en combinación con	ORAJET® 1663, 3641, 3621, 3165, 3165RA, 3169RA, 3651, 3651RA, 3105HT	
Resistencia al deslizamiento del sistema (Oficina Federal de Pruebas de Materiales: Ley de Seguridad Automotriz) (DIN 51130)	Distancia de deslizamiento en seco: <35" R 10	Distancia de deslizamiento en húmedo: <55"

Para obtener los mejores resultados, utilice los perfiles ICC de ORAFOL disponibles en www.orafol.com y deje secar las tintas a base de solvente durante al menos 24 horas (preferiblemente entre 48 y 72 horas) a 70 °F antes de cortar el gráfico a la tinta o aplicar un laminado.

Nota

Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

techsupport-americas@orafol.com – www.orafol.com

ORAGUARD® 250As PELÍCULA PARA LAMINADO DE PVC ANTIDESLIZANTE

Ficha técnica
06/26
Página 3 de 3

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos OROGUARD® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos OROGUARD® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos OROGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374