

Descripción

Película de PVC de 6 mil y 5 años de duración que brinda protección a medio plazo para pinturas en exteriores, disponible en transparente brillante

Protector desprendible

84# papel Kraft, con un lado siliconado

Adhesivo

Adhesivo cristalino a base de solvente, permanente

Construcción de la película

Película de PVC

Acabado

Disponible en brillante

Color

Cristalino transparente

Aplicaciones

Ideal para la protección a mediano plazo de la pintura en la defensa, los parachoques traseros, los faldones laterales o traseros y otras aplicaciones al aire libre de los vehículos. Para uso en superficies planas y ligeramente curvas.

Durabilidad

5 años

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de sobrelaminado ORAGUARD® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.

Ventajas de utilizar un sobrelaminado protector

1. Instalación mejorada: El sobrelaminado añade estructura y estabilidad a los gráficos impresos digitalmente, mejorando la instalación al reducir las arrugas y burbujas para un proceso de aplicación más delicado.
2. Mayor vida útil de la tinta: Al proporcionar una protección adicional contra los rayos UV, el sobrelaminado prolonga la vida útil de las tintas impresas, preservando los colores y evitando la decoloración con el paso del tiempo.
3. Apariencia personalizable: El sobrelaminado permite adaptar el aspecto final del gráfico impreso, ofreciendo opciones como acabados uniformes brillantes, semibrillantes o mates. Los acabados semibrillante y mate también reducen el resplandor, mejorando la visibilidad y legibilidad del gráfico.

Además, el sobrelaminado protector proporciona cierto grado de protección contra la abrasión, garantizando la longevidad y durabilidad del gráfico impreso en zonas de mucho tránsito o entornos propensos al desgaste.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

ORAGUARD® 270

PELÍCULA PROTECTORA CONTRA PIEDRAS

Ficha técnica
06/26
Página 2 de 3

Datos técnicos

Espesor (sin protector ni adhesivo)	6 mil
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14)	Adherido al acero, contracción máx 0.012".
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, -40°F a +230°F, sin variación
Comportamiento en fuego (DIN 75200)	Adherido al acero, autoextinguible
Poder adhesivo (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	Adherido al acero inoxidable: 4.57 lb/in
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 22 MPa A lo ancho de: Mín. 25 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 150% A lo ancho de: Mín. 180%
Resistencia a solventes y productos químicos	A temperatura ambiente, 72 horas después de la adhesión al aluminio, resistencia a corto plazo a la mayoría de aceites y grasas, combustibles, solventes alifáticos, ácidos débiles, sales y alcalinos
Vida útil (68 °F / 50% humedad relativa)	2 años
Esperanza de vida mínima (basada en procedimientos de aplicación aceptados para superficies verticales)	5 años
Temperatura de aplicación mínima	50 °F
Largos disponibles Anchos disponibles (en pulgadas)	75' (25 yardas) y 30' (10 yardas) 24, 30, 50, 60

Nota

Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374