

## Предварительные замечания

Графические системы для пола ORAFOL® Floor Graphics System состоят из пленки, специально разработанной ORAFOL для этих целей, а также пленки ORAGUARD® с нескользящей поверхностью. Системы ORAFOL® Floor Graphics System могут наноситься на большинство материалов для покрытия полов. Проблемы могут возникнуть при нанесении пленки на натертые, обработанные добавками для увлажнения, шероховатые, пористые или лакированные полы, а также на полы из ПВХ, ковровые покрытия и мрамор.

ORAFOL рекомендует использовать для графической аппликации материалы из одной партии. При использовании материалов из разных партий следует их проверить на наличие возможных различий в обработке пленки и результатах оклеивания.

## Очистка пола

Любая поверхность, на которую наносится пленка, перед оклеиванием должна быть очищена и обезжирена подходящим растворителем. Рекомендуется использовать изопропиловый спирт (изопропанол). Перед нанесением пленки необходимо полностью удалить влагу с пола.

## Наклеивание

Наклеивание производится сухим способом. После полного удаления защитной бумаги нанесите пленку на поверхность с сильным нажатием. Для этого необходимо разглаживать поверхность ламинирующего слоя ракелем таким образом, чтобы отдельные движения ракеля частично перекрывали друг друга и чтобы не образовывались пузыри воздуха между пленкой и полом. Рекомендуется наносить ламинирующую поверхность системы с напуском шириной минимум 2 см по краям. После окончания наклеивания необходимо проверить кромки и еще раз произвести сильное нажатие на них.

## Примечание:

Кромки системы нельзя наносить на такие выступающие поверхности, как кромки лестниц и швы. При наклеивании нельзя допускать попадания кромок пленки в швы облицовочной плитки или щели между досками паркета. Для достижения максимального крепления нельзя наступать на пленку в течение 30 минут после наклеивания.

## Очистка после наклеивания

Первую очистку пленки можно проводить не ранее чем через 24 часа после ее наклеивания.

## Удаление пленки

Пленку необходимо снимать под углом 90°. Начинать следует с угла аппликации.

Системы ORAFOL® Floor Graphics System легко удаляются и при надлежащем уходе не оставляют остатки клея. Тем не менее, необходимо учитывать, что могут возникнуть различия в окраске поверхностей, покрытых пленкой, и поверхностей, на которые пленка не наносилась. Это объясняется тем, что непокрытые пленкой поверхности подвергались более интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения солнца.

В данных указаниях по обработке, которые основаны на наших знаниях и опыте, разъяснены не все необходимые аспекты наклеивания. Предполагается, что специалисты, которые будут проводить наклеивание, обладают необходимыми техническими знаниями и навыками. На обработку, нанесение и использование пленки может оказать влияние целый ряд различных факторов, поэтому мы рекомендуем самостоятельно проводить испытания наших продуктов в особых случаях использования. Данная инструкция не может послужить гарантией наличия определенных свойств продукта.

Ораниенбург, 2 декабря 2008 г.

ORAFOL Europe GmbH  
Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Германия

Tel.: +49 (0) 3301 864 0, Fax: +49 (0) 3301 864 100  
graphic.products@orafol.de

