

ORACAL® 970RA+ PROSLIDE™

Premium Wrapping Cast

Product description

Многослойная высокоэффективная литая ПВХ пленка, полученная по оптимизированной технологии. Пленка специально разработана для сплошного оклеивания транспортных средств без необходимости последующего ламинирования. Поверхность высокоглянцевая, много цветов также с матовой поверхностью. Технология RapidAir обеспечивает возможность простого наклеивания без образования пузырей. Включения воздуха легко выгнать из-под пленки путем прикатки. Технология ProSlide (RA+ ProSlide) позволяет легко и быстро нанести пленку благодаря улучшенной возможности перепозиционирования. Это даёт возможность еще более экономить время при реализации проектов. ORACAL® 970RA+ ProSlide особенно подходит для наклеивания на лакированные поверхности, включая неровные или выпуклые, в том числе и с бороздками. Наклеенный материал хорошо поддается удалению при использовании специальных вспомогательных средств.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.11 mm

Подложка

Бумага RapidAir и ProSlide, с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 158 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя , перманентный , Прозрачный , возможность перепозиционирования, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	12 Год(ы)	Черный, белый
	10 Год(ы)	цветной
	5 Год(ы)	металлик

ORACAL® 970RA+ PROSLIDE™

Premium Wrapping Cast

Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Минеральные масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При комнатной температуре
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.1 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 120 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 120 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 21 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 21 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	при наклеивании на алюминий, нормальный среднеевропейский климат

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	12 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ORACAL® 970RA+ PROSLIDE™

Premium Wrapping Cast

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.