ORACAL® CA SERIES

Window films for cars

Product description

Однослойная углеродная пленка на стекло автомобиля имеет идеальную толщину и большую цветовую гамму. Оконные пленки ORACAL® CA производятся по передовым технологиям. Пленки не выцветают и не отражают свет. Эффект тепловой блокировки этого материала выше, чем у обычных оконных пленок. ORACAL® CA просты в применении, если пользоваться правильными устройствами и методами. На поверхности протираемых пленок для автомобильных окон нанесен логотип ORACAL®, который легко оттирается изопропиловым спиртом.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.038 mm

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, возможность перепозиционирования

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы 7 Год(ы)	
Срок хранения	7 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® CA SERIES

Window films for cars

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Снижение ослепления	77 percent
Отражение ИК-лучей	31 percent
Отражение (видимый свет, снаружи)	5 percent
Отражение (видимый свет, внутри)	5.2 percent
Поглощение энергии солнечного света	54 percent
Отражение энергии солнечного света	5.8 percent
Пропускание энергии солнечного света	40.2 percent
Общее отражение солнечной энергии	45.5 percent
Пропускание (видимый свет)	20.5 percent
Отражение УФ-лучей	99 percent

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com