ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

Brève description

Film multicouche métallisé pour vitres de voiture d'une épaisseur idéale décliné en diverses options de couleurs. Les films de la série ORACAL® Basic sont produits au moyen d'une technologie avancée. La couleur ne s'estompe pas et le blocage de la chaleur de ce produit est supérieur à celui des films standards pour vitrage. Les films pour vitrage ORACAL® Basic permettent une simple application dès lors que vous employez la bonne méthode et le bon appareil. Les films des vitres de voiture portent le logo ORACAL® imprimé sur la surface du film, qui peut être facilement effacé avec de l'alcool isopropylique.

Matériau frontal

Film en PET, 0.038 mm

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent, Transparent, repositionnable

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale 5 Année(s)	
Garantie de stockage	5 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 100 °C	

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION SOLAIRE

Réduction de l'éblouissement	88 %
Blocage des IR	37 %
Réflexion (lumière visible, extérieure)	7.2 %
Réflexion (lumière visible, intérieure)	4.9 %
Énergie solaire - absorption	59.7 %
Énergie solaire - réflexion	7.9 %
Transmission de l'énergie solaire	32.4 %
Rejet total d'énergie solaire (TSER)	52 %
Transmission (lumière visible)	10.8 %
Blocage des UV	99 %

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com