ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

Product description

Pellicola metallizzata multistrato per vetri auto con spessore ideale e varie opzioni di colore. Le pellicole della serie ORACAL® Basic sono prodotte con una tecnologia avanzata. Il colore non sbiadisce e le prestazioni di blocco termico di questo prodotto sono superiori a quelle delle pellicole per finestrini standard. Le pellicole per finestrini ORACAL® Basic sono facili da applicare se si utilizzano i metodi e le attrezzature corrette. Le pellicole per i finestrini dell'auto presentano il logo ORACAL® stampato sulla superficie della pellicola, che può essere facilmente rimosso con alcool isopropilico.

Materiale frontale

Film in PET, 0.038 mm

Materiale di rivestimento

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Trasparente, riposizionabile

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA		
Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale 5 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	5 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 100 °C	
PROPRIETÀ ADESIVE		
LAVORAZIONE		
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

PROPRIETÀ DI PROTEZIONE SOLARE

Riduzione dell'abbagliamento	88 percent
Deflessione IR	37 percent
Riflessione (luce visibile, esterno)	7.2 percent
Riflessione (luce visibile, interno)	4.9 percent
Assorbimento dell'energia solare	59.7 percent
Riflessione dell'energia solare	7.9 percent
Trasmissione di energia solare	32.4 percent
Total Solar Energy Rejection	52 percent
Trasmissione (luce visibile)	10.8 percent
Deflessione UV	99 percent

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com