

# ORACAL® BASIC SERIES

## Window films for cars

### Product description

Многослойная металлизированная пленка на стекло автомобиля. Имеет идеальную толщину, представлена в большой цветовой гамме. Пленки серии ORACAL® Basic Series производятся по передовой технологии. Не выцветает, а способность блокировать проникновение тепла этого изделия выше, чем у обычных оконных пленок. Оконные пленки ORACAL® Basic просты в применении, если пользоваться правильными устройствами и методами. На поверхности пленок для автомобильных окон напечатан логотип ORACAL®, который легко оттирается изопропиловым спиртом.

### Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.038 mm

### Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны

### Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, возможность перепозиционирования

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                   |                                                                                      |                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы       | с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы |                                                                              |
|                   | 5 Год(ы)                                                                             |                                                                              |
| Срок хранения     | 5 Год(ы)                                                                             | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50% |
| Термоустойчивость | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 100 °C                    |                                                                              |

#### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

# ORACAL® BASIC SERIES

## Window films for cars

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

### СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Снижение ослепления                  | 55 percent   |
| Отражение ИК-лучей                   | 37 percent   |
| Отражение (видимый свет, снаружи)    | 8.1 percent  |
| Отражение (видимый свет, внутри)     | 7.3 percent  |
| Поглощение энергии солнечного света  | 44.3 percent |
| Отражение энергии солнечного света   | 9.3 percent  |
| Пропускание энергии солнечного света | 46.4 percent |
| Общее отражение солнечной энергии    | 42 percent   |
| Пропускание (видимый свет)           | 40.5 percent |
| Отражение УФ-лучей                   | 99 percent   |

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

# ORACAL® BASIC SERIES

## Window films for cars

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.