


ORALITE® 2018

1/2 Páginas

Reflective Properties

Cell structure:



Tecnología de reflexión: Prismático, Reflection Norm(s): ORALITE 2018 - Tabelle 1, ORALITE 2018 - Tabelle 2

Ámbitos de aplicación

- Delimitación de obras
- Obras

Colores

ORALITE® 2018 is available in the following colors: White (F015), Lime fluorescent (F020)

Material delantero

Película de PVC de polímero

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	1 Año(s)	El almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y limpio protegido de la luz directa del sol a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50 %.
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Queroseno, Aguarrás, Terpentina, Nafta, Ácido clorhídrico (5 %), Hidróxido de sodio, Metanol	no se desprende ni se forman burbujas ni arrugas si se frota con un paño suave empapado en disolvente

PROCESAMIENTO

Base apropiada	Plástico
----------------	----------

ORALITE® 2018

2/2 Páginas

Table1

Ángulo de observación	EntranceAngle ($\beta_1, \beta_2=0$)		
	$\beta_1 = 0^\circ; \beta_2 = \pm 5^\circ$	$\beta_1 = \pm 10^\circ; \beta_2 = 0^\circ$	$\beta_1 = 0^\circ; \beta_2 = \pm 20^\circ$
0.20°	560	350	280
0.33°	400	250	200
1.00°	20	10	10
1.50°	16	10	9

Table2

Ángulo de observación	EntranceAngle ($\beta_1, \beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
0.20°	550	330	300	110
0.33°	420	300	285	100
1.00°	45	22	20	16
1.50°	16	10	9	7

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

En caso de contacto directo con otros materiales de PVC puede producirse una migración del color. Antes del uso, es necesario conservar por separado ORALITE® 2018 y comprobarlo con respecto a cambios de color. Es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad del material para la aplicación prevista.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAFOL se someten a exhaustivos controles de calidad durante el proceso de fabricación y garantizando una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada está basada en nuestros análisis e inspecciones y no representa características garantizadas ni un acuerdo de calidad. Dada la variedad de usos de los productos ORAFOL y el desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. No se asume ninguna garantía para otros fines distintos a los detallados en la ficha técnica o para aplicaciones que no sigan las instrucciones de ORAFOL. La vida útil del producto final depende de numerosos factores, incluidos, entre otros, la selección y preparación del sustrato, del cumplimiento de las instrucciones recomendadas de aplicación, la zona geográfica, las condiciones de exposición y el mantenimiento del material ORAFOL y del producto final. ORAFOL no asume ninguna responsabilidad por los fallos en el producto que hayan sido ocasionados por el sustrato o por una preparación inadecuada de la superficie. Para el uso de los productos ORAFOL es necesario cumplir con las especificaciones nacionales vigentes. ORAFOL recomienda consultar los requisitos actuales vigentes a la autoridad responsable del lugar de aplicación y garantizar que el producto satisface los mismos. Contacte con ORAFOL para más información. ORALITE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.