


ORALITE® 2018

1/2 Pages

Propriétés réfléchissantes

Cell structure:



Technologie de réflexion: Prismatique, Reflection Norm(s): ORALITE 2018 - Tabelle 1, ORALITE 2018 - Tabelle 2

Domaines d'application

- Sécurisation de chantier
- Chantiers

Couleurs

ORALITE® 2018 l'est disponible en deux couleurs suivantes: White (F015), Lime fluorescent (F020)

Matériau frontal

Film en PVC polymère

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	1 Année(s)	Le stockage doit être réservé dans un local propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et exposé à la température de 20° C et à une humidité relative de l'air de 50 %.
Résistance aux solvants / produits chimiques	Kérosène, White spirit, Térébenthine, Naphta, Acide chlorhydrique (5 %), Hydroxyde de sodium, Méthanol	ne se détache pas, ne forme pas de bulles ni de plis, et ne se froisse pas lorsque vous l'essuyez avec un chiffon doux imbibé du solvant approprié

TRAITEMENT

Support approprié	Plastique
-------------------	-----------

ORALITE® 2018

2/2 Pages

Table1

Angle d'observation	EntranceAngle ($\beta_1, \beta_2=0$)		
	$\beta_1 = 0^\circ; \beta_2 = \pm 5^\circ$	$\beta_1 = \pm 10^\circ; \beta_2 = 0^\circ$	$\beta_1 = 0^\circ; \beta_2 = \pm 20^\circ$
0.20°	560	350	280
0.33°	400	250	200
1.00°	20	10	10
1.50°	16	10	9

Table2

Angle d'observation	EntranceAngle ($\beta_1, \beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
0.20°	550	330	300	110
0.33°	420	300	285	100
1.00°	45	22	20	16
1.50°	16	10	9	7

NOTE SUR LE PRODUIT

Le contact direct avec d'autres matériaux PVC peut produire une migration de couleur. Avant utilisation, ORALITE® 2018 doit être stocké séparément et testé par rapport aux changements de couleur. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du matériau avec l'application prévue.

REMARQUES IMPORTANTES

Les produits ORAFOL sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication ; ils sont dès lors garantis de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées reposent sur nos propres analyses et inspections, et ne font pas état de propriétés garanties ou d'un accord sur la qualité. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAFOL et du développement constant de nouvelles applications, l'acheteur doit être à même de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu et d'assumer tous les risques associés à une telle utilisation. Aucune garantie n'est accordée pour des destinations autres que celles énumérées dans la fiche technique ou pour des utilisations qui ne sont pas appliquées conformément aux instructions de traitement d'ORAFOL. La durée de conservation du produit final dépend de plusieurs facteurs, y compris mais sans s'y restreindre, le choix et la préparation du support, l'observation des directives d'application recommandées, la zone géographique, les conditions d'exposition et l'entretien du matériel ORAFOL et du produit final. Les défauts du produit occasionnés par le support ou la préparation inappropriée de la surface d'application ne sont pas de la responsabilité d'ORAFOL. L'utilisation des produits ORAFOL implique de tenir compte des réglementations nationales en vigueur. ORAFOL vous recommande de consulter les dispositions à jour auprès de vos instances locales et de vous assurer que le produit y est conforme. Veuillez contacter ORAFOL pour de plus amples renseignements. ORALITE® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH.