


ORALITE® 2018

1/2 Pagina

Reflective Properties

Cell structure:



Tecnologia a riflessione: Prismatico, Reflection Norm(s): ORALITE 2018 - Tabelle 1, ORALITE 2018 - Tabelle 2

Campi di applicazione

- Protezione dei cantieri
- Cantieri

Colori

ORALITE® 2018 is available in the following colors: White (F015), Lime fluorescent (F020)

Materiale frontale

Film polimerico in PVC

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	1 Anno/i	Il prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto, senza luce solare diretta, a una temperatura di 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Cherosene, Benzina solvente, Trementina, Benzina grezza, Acido cloridrico (5%), Idrossido di sodio, Metanolo	non si sfoglia, non forma bolle e non si raggrinzisce quando viene pulito con un panno morbido imbevuto del solvente appropriato

LAVORAZIONE

Substrato idoneo	Plastica
------------------	----------

ORALITE® 2018

2/2 Page

Table1

Angolo di osservazione	EntranceAngle (β_1 , $\beta_2=0$)		
	$\beta_1 = 0^\circ$; $\beta_2 = \pm 5^\circ$	$\beta_1 = \pm 10^\circ$; $\beta_2 = 0^\circ$	$\beta_1 = 0^\circ$; $\beta_2 = \pm 20^\circ$
0.20°	560	350	280
0.33°	400	250	200
1.00°	20	10	10
1.50°	16	10	9

Table2

Angolo di osservazione	EntranceAngle (β_1 , $\beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
0.20°	550	330	300	110
0.33°	420	300	285	100
1.00°	45	22	20	16
1.50°	16	10	9	7

NOTA SUL PRODOTTO

Il contatto diretto con altri materiali in PVC può provocare la migrazione del colore. Prima dell'uso, ORALITE® 2018 deve essere conservato separatamente e testato per verificare eventuali alterazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi dell'idoneità del materiale per l'applicazione prevista.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAFOL sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione e sono garantiti di qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate si basano sulle nostre analisi e indagini e non rappresentano proprietà garantite o un accordo sulla qualità. Data l'ampia varietà di usi dei prodotti ORAFOL e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e si assume tutti i rischi associati a tale uso. Non si fornisce alcuna garanzia per scopi diversi da quelli elencati nella scheda tecnica o per applicazioni non trattate secondo le istruzioni per la lavorazione ORAFOL. La durata del prodotto finale dipende da diversi fattori, tra i quali, ma non solo, la selezione e la preparazione del substrato, l'aderenza alle linee guida di applicazione raccomandate, l'area geografica, le condizioni di esposizione e la manutenzione del materiale ORAFOL e del prodotto finale. I difetti del prodotto causati dal substrato o da una preparazione impropria della superficie non sono responsabilità di ORAFOL. Quando si utilizzano i prodotti ORAFOL, è necessario osservare le normative nazionali vigenti in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche attuali alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare ORAFOL. ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.