


ORALITE® 2018

1/2 Страницы

Reflective Properties

Cell structure:



Технология световозвращения: Призматический, Reflection Norm(s): ORALITE 2018 - Tabelle 1, ORALITE 2018 - Tabelle 2

Области применения

- Обеспечение безопасности в местах проведения строительных и ремонтных работ
- Участки проведения строительных и ремонтных работ

Цвета

ORALITE® 2018 is available in the following colors: White (F015), Lime fluorescent (F020)

Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	1 Год(ы)	Хранить в чистом и сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре 20°C и относительной влажности 50%.
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Керосин, Бензин-растворитель, Скипидар, Лигроин, Соляная кислота (5 %), Гидроксид натрия, Метанол	не отслаивается, не пузырится и не морщится, если протереть мягкой тканью, смоченной соответствующим растворителем

ОБРАБОТКА

Подходящая основа	Пластмасса
-------------------	------------

ORALITE® 2018

Table1

Угол наблюдения	EntranceAngle (β_1 , $\beta_2=0$)		
	$\beta_1 = 0^\circ$; $\beta_2 = \pm 5^\circ$	$\beta_1 = \pm 10^\circ$; $\beta_2 = 0^\circ$	$\beta_1 = 0^\circ$; $\beta_2 = \pm 20^\circ$
0.20°	560	350	280
0.33°	400	250	200
1.00°	20	10	10
1.50°	16	10	9

Table2

Угол наблюдения	EntranceAngle (β_1 , $\beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
0.20°	550	330	300	110
0.33°	420	300	285	100
1.00°	45	22	20	16
1.50°	16	10	9	7

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

При прямом контакте с другими ПВХ-материалами они могут полинять. Перед применением ORALITE® 2018 храните его отдельно от других материалов и протестируйте на предмет изменения цвета. Ответственность за проверку пригодности материала для планируемой цели несет пользователь.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время всего процесса производства вся продукция ORAFOL проходит тщательный контроль качества, поэтому обеспечивается соответствие качества торговым стандартам и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация основывается на проведенных нами анализах и исследованиях и не представляет собой гарантии свойств или согласованных характеристик. Ввиду множества способов использования продукции ORAFOL и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно оценить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели, и несет все связанные с подобным применением риски. При использовании в иных целях, не указанных в технической спецификации, или обработке, не соответствующей указаниям по обработке компании ORAFOL, гарантия не предоставляется. Долговечность конечного продукта зависит от многих факторов, в том числе от выбора и подготовки основы, соблюдения рекомендаций по применению, географической зоны, условий воздействия и ухода за материалом ORAFOL и конечным продуктом. Компания ORAFOL не несет ответственности за дефекты продукта, возникшие из-за основы или ненадлежащей подготовки поверхности. При использовании продукции ORAFOL необходимо соблюдать соответствующие государственные нормы. ORAFOL рекомендует запросить действующие требования в местных органах власти и убедиться, что продукция им соответствует. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию ORAFOL. ORALITE® является зарегистрированным товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.