

ORALITE® 5051

Transparent Film

ORALITE® 5051 Transparent Film è un film di sovrapposizione trasparente sviluppato specificamente per l'incollaggio su film riflettenti bianchi delle serie ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium, ORALITE® 5500/5510 Engineer Grade e ORALITE® 5300/5400 Commercial Grade. Il prodotto offre eccellente stabilità dimensionale e proprietà di taglio e lavorazione ottimali.

Campi di applicazione

- Segnali stradali
- Cantieri
- Traffico e trasporti
- Pubblicità e segnaletica

Colori

ORALITE® 5051 is available in the following colors: Transparent (color code 000), Yellow (color code 020), Red (color code 030), Blue (color code 050)

Spessore totale

- 0.05mm (Valore medio, senza carta protettiva e adesivo)

Materiale frontale

Pellicola in PVC ad alte prestazioni, Stampato, 0.05 mm

Materiale di rivestimento

Pellicola PET siliconata su un lato, 0.1 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente

Caratteristiche tecniche

ORALITE® 5051

Transparent Film

RESISTENZA

Resistenza ai detergenti	Nessuna variazione	incollato su alluminio, 8 ore in soluzione di lavaggio (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C
Durata	con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale	
	5 Anno/i	Laminati con inchiostri ORALITE® 5019i UV
	7 Anno/i	Altri laminati
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio, clima normale dell'Europa centrale

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	15 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
Adesiva	Permanente	

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Tutti i prodotti ORALITE® sono realizzati in un ambiente di produzione controllato e certificato ISO 9001:2015. La tracciabilità dei lotti è garantita in qualsiasi momento mediante il numero di rotolo.

ORALITE® 5051

Transparent Film

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizzano le pellicole ORALITE®, è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le applicazioni non elencate nella scheda tecnica o non eseguite in conformità alle linee guida ORAFOL per la lavorazione non sono coperte da garanzia. La durata dei cartelli dipende da diversi fattori, come la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida per la lavorazione raccomandate, l'area geografica di applicazione, le condizioni atmosferiche e la manutenzione del prodotto e dei cartelli realizzati. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per i vizi causati da un substrato non idoneo o da una preparazione della superficie inadeguata. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al documento di garanzia pubblicato sul sito www.orafol.com. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.