ORALITE® 5051

Transparent Film

ORALITE® 5051 透明薄膜是一种透明覆盖薄膜，专为粘合白色反射薄膜系列 ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium、ORALITE® 5500/5510 Engineer Grade 和 ORALITE® 5300/5400 Commercial Grade 而开发。该产品提供出色的尺寸稳定性和最佳的切割和加工性能。

應用領域

- 交通标志
- 建筑工地
- 交通与运输
- 广告与标识

颜色

ORALITE® 5051 is available in the following colors: Transparent (F000), Yellow (F020), Red (F030), Blue (F050)

總厚度

- 0.05 毫米 (不含保护离型纸及胶粘剂)

表层材料

高性能PVC薄膜, 铸造, 0.05 毫米

离型纸

单面硅涂层PET薄膜, 0.1 毫米

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 透明

技术性能

耐受性

耐清洗剂	无变化	粘附在铝材上，在室温及 65°C条件下，于洗涤剂溶液（0.5% 家用洗涤剂）中浸泡 8 小时
耐用性	经过专业处理，适用于垂直户外环境，中欧典型气候	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

	5 年	覆膜采用ORALITE®5019i UV油墨
	7 年	其他复合材料
存储期	2 年	在原始包装中，在20°C和50%相对湿度下
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	

胶粘剂性能		
粘合力	15 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | 平均值，FINAT TM 1

应用工艺		
施工温度	最低温度 10 °C	

产品说明

所有ORALITE®产品均在经过ISO 9001:2015认证和检查的生产环境中生产。可以通过批次号随时跟踪批次。

重要的笔记

使用ORALITE®薄膜时，请遵守国家相关规范。ORAFOL建议您从当地权威机构获取当前的规范，并确保产品符合这些规范。欲了解更多信息，请直接与ORA
Europe GmbH的商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com