ORALITE® 5061

Transparent Film

ORALITE® 5061 Transparent Film è un film di sovrapposizione trasparente sviluppato specificamente per la protezione a lungo termine dei film riflettenti ORALITE® bianchi e stampati digitalmente. Il film offre eccellente trasparenza e stabilità dimensionale eccezionale.

Campi di applicazione

- Segnali stradali
- Cantieri
- Traffico e trasporti
- Pubblicità e segnaletica

Colori

ORALITE® 5061 is available in the following colors: Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Green (F060), Brown (F080), Black (opaque film) (F070), Transparent (F000)

Spessore totale

- 0.12 mm
  (product.properties.product_structure.general_group.total_thickness_block.total_thickness_note.id.317.6713d1f1)

Materiale frontale

Pellicola acrilica

Materiale di rivestimento

Pellicola PET siliconata su un lato, 0.075 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Trasparente

Materiali di trasferimento raccomandati

ORATAPE® MT72 Application Tape

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5061

Transparent Film

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Resistenza ai detergenti	Nessuna variazione	incollato su alluminio, 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C
Durata	Come previsto, i laminati offrono la stessa durata delle pellicole riflettenti a cui sono incollati. 12	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm	incollato all'acciaio
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	18 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 2

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione		> +10° C

NOTA SUL PRODOTTO

Film di copertura trasparente per l'incollaggio di pellicole riflettenti ORALITE® bianche e stampate in digitale. Il materiale si distingue per l'eccellente trasparenza, la straordinaria stabilità dimensionale e le ottime proprietà di taglio e lavorazione: Film ad alte prestazioni in PMMA Disponibile: incolore o in vari colori per il traffico Disponibile in 7 colori, il colore nero è disponibile come film opaco. Trasparente, lucido Poliacrilato solvente, permanenteVersione colorata: Durata: fino a 12 anni, per applicazioni a lungo termine Soddisfa i requisiti delle norme EN 12899-1, DIN 6171 Certificato CE in combinazione con: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity GradeVersione incolore: Può essere utilizzato come laminato protettivo UV per le serie ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 6910 Brilliant Grade, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade e ORALITE® 5800/5810 High Intensity Grade stampate con la stampante per segnaletica stradale ORALITE® UV e l'inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5019i UV, e ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade, ORALITE® 6700/6710 Engineer Prismatic Grade e ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium stampati con la stampante per segnaletica stradale ORALITE® ECO Solvent e l'inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5017 ECO Solvent. Durata: fino a 12 anni, certificato CE per applicazioni a lungo termine in combinazione con: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Durata: fino a 7 anni, per applicazioni a lungo termine Certificato CE in combinazione con: ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com