ORALITE® 5061

Transparent Film

ORALITE® 5061 Transparent Film — это прозрачная накладная пленка, специально разработанная для долгосрочной защиты белых и цифровых напечатанных отражающих пленок ORALITE®. Пленка обеспечивает отличную прозрачность и выдающуюся размерную стабильность.

Области применения

- Дорожные знаки
- Участки проведения строительных и ремонтных работ
- Дорожное движение и транспорт
- Реклама и знаки

Цвета

ORALITE® 5061 is available in the following colors: Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Green (F060), Brown (F080), Black (opaque film) (F070), Transparent (F000)

Общая толщина

- 0.12 mm (product.properties.product_structure.general_group.total_thickness_block.total_thickness_note.id.317.6713d1f1)

Лицевой материал

Акриловая пленка

Подложка

ПЭТ-пленка с односторонним силиконовым покрытием, 0.075 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® MT72 Application Tape

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5061

Transparent Film

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к чистящим средствам	Без изменений	при наклеивании на алюминий, 8 часов нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°C
Срок службы	Как и ожидалось, ламинаты обладают такой же долговечностью, как и светоотражающие пленки, на которые они наклеены. 12	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.1 mm	приклеенный к стали
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	при наклеивании на алюминий

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 2

ОБРАБОТКА

Температура нанесения		> +10° C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5061

Transparent Film

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Прозрачная пленка для наклеивания на белые и светоотражающие пленки ORALITE® с цифровой печатью. Материал характеризуется превосходной прозрачностью, исключительной стабильностью размеров и оптимальными свойствами при резке и обработке: Высокоэффективная пленка из ПММА Поставляется: бесцветная или различных дорожных цветов Имеется 7 цветов, черный цвет поставляется в виде непрозрачной пленки. Прозрачная, глянцевая Растворимый полиакрилат, перманентнаяЦветная версия: Долговечность: до 12 лет, для долгосрочного применения Соответствует требованиям стандартов EN 12899-1, DIN 6171 Сертифицирована CE в сочетании с: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity GradeБесцветная версия: Может использоваться в качестве УФ-защитного ламината для серий ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 6910 Brilliant Grade, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade и ORALITE® 5800/5810 High Intensity Grade, напечатанных с помощью УФ-принтера дорожных знаков ORALITE® и УФ-чернил для цифровой печати ORALITE® 5019i, и ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade, ORALITE® 6700/6710 Engineer Prismatic Grade и ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium, напечатанные с помощью принтера для печати дорожных знаков ORALITE® ECO Solvent и чернил для цифровой печати ORALITE® 5017 ECO Solvent. Долговечность: до 12 лет, сертифицирована CE для долгосрочного применения в сочетании с: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Долговечность: до 7 лет, для долгосрочного применения Сертифицировано CE в сочетании с: ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com