ORALITE® 5061

Transparent Film

ORALITE® 5061 透明薄膜是一种透明覆盖薄膜，专为长期保护白色和数字印刷的 ORALITE® 反射薄膜而开发。该薄膜提供出色的透明度和卓越的尺寸稳定性。

應用領域

- 交通标志
- 建筑工地
- 交通与运输
- 广告与标识

颜色

ORALITE® 5061 is available in the following colors: Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Green (F060), Brown (F080), Black (opaque film) (F070), Transparent (F000)

總厚度

- 0.12 毫米
  (product.properties.product_structure.general_group.total_thickness_block.total_thickness_note.id.317.6713d1f

表层材料

亚克力薄膜

离型纸

单面硅涂层PET薄膜, 0.075 毫米

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 透明

推荐转印材料

ORATAPE® MT72 Application Tape

技术性能

耐受性

耐清洗剂	无变化	粘附在铝材上，在室温及 65°C条件下，于洗涤剂溶液（0.5% 家用洗涤剂）中浸泡 9 小时

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5061

Transparent Film

耐用性	正如预期的那样，覆膜提供了与它们粘接的反射膜相同的耐久性	
	12	
存储期	2 年	在原包装中，在20°C和50%相对湿度下
最大收缩	最大收缩沿 0.1 毫米	粘接在钢上
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘在铝上

胶粘剂性能		
粘合力	18 N / 25毫米	24小时后，在不锈钢上 | 平均值，FINAT-TM2

应用工艺		
施工温度		> +10°C

产品说明

本品为透明覆盖膜，用于覆合粘贴至白色及数码印刷的反光膜，该材料具备优异透明度、出色尺寸稳定性以及最佳的裁切与加工性能，属于高性能薄膜，供货类型为无色或多种交通专用色彩，共种颜色，黑色为不透明版本，表面呈透明亮光，采用溶剂型聚丙烯酸酯胶，粘贴持久；其中彩色版本的耐久性最高可达年，适用于长期应用，符合 EN 12899-1、DIN 6171 要求，与 ORALITE® 9910 高亮级、ORALITE® 6910 高亮级、ORALITE® 5910 棱镜型高强级反光膜、ORALITE® 5810 高强级反光膜e 组合已获得 CE 认证；无色版本可用作 UV 防护覆膜，适用于采用 ORALITE® UV 交通标识打印机 印刷的 ORALITE® 9900/9910 高亮级，ORALITE® 6910 高亮级，ORALITE® 5900/5910 棱镜型高强级反光膜，ORALITE® 5800/5810 高强级反光膜系列，以及采用 ORALITE® 5019i UV 数码打印油墨 印刷的相关产品，还有采用 ORALITE® 弱溶剂交通标识打印机、ORALITE® 5017 弱溶剂数码打印油墨 印刷的 ORALITE® 9900/9910 高亮级、ORALITE® 5900/5910 棱镜型高强级反光膜、ORALITE® 6700/6710棱镜型工程级反光膜 and ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium，其耐久性最高可达 12 年，长期应用并与 ORALITE® 9910 高亮级、ORALITE® 6910 高亮级、ORALITE® 5910 棱镜型高强级反光膜、ORALITE® 5810 高强级反光膜 组合已获得 CE 认证，Durability: 与 ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium、ORALITE® 6710棱镜型工程级反光膜组合的耐久性最高可达 7 年，适用于长期应用且已获得 CE 认证。

ORALITE® 5061 PMMA 7 12

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com