

ORALITE® 5071IND

Hazard Warning Tape

1/2 Страницы

product.properties.technical_data_sheet.technical_data_sheet_introduction.id.320

Области применения

- Обеспечение безопасности в местах проведения строительных и ремонтных работ
- Участки проведения строительных и ремонтных работ

Цвета

ORALITE® 5071IND is available in the following colors: White / Red (F010), Yellow / Black (F020)

Общая толщина

- 0.075 mm (Среднее значение, без защитной бумаги и клея)

Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка, 0.075 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к чистящим средствам	Без изменений	при наклеивании на алюминий, 8 часов нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°C
Срок службы	7 Год(ы)	при нанесении специалистом
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14 приклеенный к стали FINAT TM 14

ORALITE® 5071IND

Hazard Warning Tape

2/2 Страницы

Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 100 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 100 percent	DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 10 MPa Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 10 MPa	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура 0 °C Максимальная температура 60 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	14 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Подходящая основа	Металлические поверхности с лакокрасочным покрытием, Металлы
Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира и других загрязнений, способных ослабить сцепление материала. Пользователь должен протестировать совместимость выбранных поверхностей до нанесения материала. Для других видов применения пользователь несет всю ответственность за оценку пригодности продукта и берет на себя все риски, связанные с таким применением. Вся продукция ORALITE® изготовлена на производстве, сертифицированном по стандарту ISO 9001:2008. Отслеживание последовательности технологической обработки партии возможно на основании номера рулона.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании ленты серии ORALITE® 5071IND Hazard Warning Tape необходимо соблюдать соответствующие государственные нормы. ORAFOL рекомендует запросить действующие требования в ваших местных органах власти и убедиться, что продукция им соответствует. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно в компанию ORAFOL. Во время всего процесса производства вся продукция ORALITE® проходит тщательный контроль качества, поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORALITE® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако не даёт никаких гарантий по поводу приведенной информации. Ввиду множества способов использования продукции ORALITE® и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно оценить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели, и несет все связанные с подобным применением риски. Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. ORALITE® является товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.