

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film è un film fluoropolimero trasparente sviluppato specificamente per proteggere i film riflettenti dai graffiti. Con una durabilità fino a 10 anni, offre protezione efficace per film riflettenti ORALITE® stampati e non stampati. La pulizia dello sporco deve essere effettuata prima con una spugna e acqua saponata. Se ciò non ha successo, l'area interessata può essere pulita con ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. Si prega di notare le istruzioni sulla bottiglia!

Campi di applicazione

- Segnali stradali
- Cantieri
- Traffico e trasporti
- Pubblicità e segnaletica

Spessore totale

- 0.025mm (Valore medio, senza carta protettiva e adesivo)

Materiale frontale

Film di fluoropolimero

Materiale di rivestimento

Carta siliconica, 143 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Resistenza ai detergenti

Nessuna variazione

incollato su alluminio, 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

Durata	L'esperienza ha dimostrato che i laminati offrono la stessa durata delle pellicole riflettenti su cui sono incollati.	
	10	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Oli, Carburanti, Grassi, Solventi alifatici, Acidi deboli, Sali e alcali	con un'adesione professionale
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	incollato all'acciaio FINAT TM 14 incollato all'acciaio FINAT TM 14
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare	Consigliato	incollato su alluminio DIN 50021, dopo 100 h/ 23 °C nessuna variazione
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	18 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
Adesiva	Permanente	

LAVORAZIONE

Substrato idoneo	Fogli ORALITE® non stampati e stampati	
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

NOTA SUL PRODOTTO

ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film può essere utilizzato come laminato protettivo per ORALITE® Reflective Film, non stampato, stampato con inchiostri ORALITE® o laminato con ORALITE® 5061 Transparent Film o ORALITE® 5081 Lettering Film. La superficie è protetta da un Application Tape per facilitarne la manipolazione. La superficie da incollare deve essere asciutta e priva di contaminazioni che potrebbero compromettere l'adesione del materiale. Quando si applica ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film, assicurarsi che i fogli di pellicola non si sovrappongano. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione generale delle pellicole ORALITE®, consultare le istruzioni per l'applicazione dei prodotti riflettenti. Lo sporco deve essere prima pulito con una spugna e acqua saponata. In caso di esito negativo, l'area interessata può essere pulita con ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. Seguire le istruzioni riportate sulla bomboletta! Per altre applicazioni, l'utente deve testare e valutare sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto e gli eventuali rischi derivanti dal suo utilizzo. Per informazioni dettagliate, si prega di consultare le istruzioni per la lavorazione rilasciate da ORAFOL per la rispettiva pellicola riflettente o di contattare il rappresentante della divisione ORAFOL Reflective Solutions. Tutti i prodotti ORALITE® sono realizzati presso uno stabilimento di produzione certificato ISO 9001:2015. La tracciabilità dei lotti è garantita in qualsiasi momento mediante il numero di rotolo.

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizzano le pellicole ORALITE®, è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le applicazioni non elencate nella scheda tecnica o non eseguite in conformità alle linee guida ORAFOL per la lavorazione non sono coperte da garanzia. La durata dei cartelli dipende da diversi fattori, come la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida per la lavorazione raccomandate, l'area geografica di applicazione, le condizioni atmosferiche e la manutenzione del prodotto e dei cartelli realizzati. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per i vizi causati da un substrato non idoneo o da una preparazione della superficie inadeguata. Per informazioni più dettagliate, consultare il documento di garanzia pubblicato sul sito www.orafol.com. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.