ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

ORALITE® 5095
防涂鸦薄膜是一种透明氟聚合物薄膜，专为保护反射薄膜免受涂鸦而开发。具有长达 10 年的耐久性，为印刷和未印刷的 ORALITE® 反射薄膜提供有效保护。清洁污垢应首先用海绵和肥皂水进行。如果不成功，可用 ORALITE® 5095REM 涂鸦去除剂清洁受影响区域。请注意瓶子上的说明!

應用領域

- 交通标志
- 建筑工地
- 交通与运输
- 广告与标识

總厚度

- 0.025 毫米 (不含保护离型纸及胶粘剂)

表层材料

氟聚合物薄膜

离型纸

硅油纸, 143 g / m^2

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 透明

技术性能

耐受性		
耐清洗剂	无变化	粘附在铝材上，在室温及 65°C条件下，于洗涤剂溶液（0.5% 家用洗涤剂）中浸泡 8 小时
耐用性	根据经验，覆膜的耐久性与它们所粘接的反射膜相同。 10	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

存储期	2 年	在原始包装中，在20°C和50%相对湿度下
耐溶剂和化学品	油类, 燃料, 油脂, 脂肪族溶剂, 弱酸, 盐与碱	配合专业粘接
最大收缩	最大收缩沿 0.1 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘接在钢上 | FINAT TM 14 粘接在钢上 | FINAT TM 14
耐海水性	已测试	粘在铝上 | DIN 50021，在100小时/ 23°C后无变化
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘在铝上

胶粘剂性能

粘合力	18 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | 平均值，FINAT TM 1

应用工艺

适用基材	未印刷和印刷的ORALITE®薄膜
施工温度	最低温度 10 °C

产品说明

ORALITE®5095防涂鸦保护膜可作为ORALITE®反光膜的保护覆膜；未印刷，印刷与ORALITE®印刷油墨，或覆膜与ORALITE®5061透明薄膜或ORALITE®5081
9001:2015认证。可以通过批次号随时跟踪批次。

重要的笔记

使用ORALITE®薄膜时，请遵守国家相关规范。ORAFOL建议您从当地权威机构获取当前的规范，并确保产品符合这些规范。欲了解更多信息，请直接与ORA
Europe GmbH的商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com